

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray crom-argint



Acoperire de suprafață anticorozivă cu luciu intens pe bază de aluminiu

Spray-ul crom-argint este o acoperire de suprafață cu luciu intens. Formula sa specială precum și pigmentii metalici de cea mai înaltă puritate ajută la crearea unui finisaj de satinaj superior.

WEICON spray crom-argint poate fi utilizat pentru prototipuri și mostre, aplicații tip oglindă (ex. reflectoare), construcția de standuri expoziționale pentru târguri, lucrări efective de decorativitate precum și pentru crearea unui efect optic atractiv la nivelul celor mai diverse materiale.

Date tehnice

fără silicon	da
Domeniu de aplicare	în interior
Agent de legare	rasina naturala
Pigment	pigmenti de aluminiu sub forma de fulgi
Puritatea pigmentului	aprox. 99.5% Al
Procentajul de metal în film uscat unitate	~15 %
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C, (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)
Primer recomandat	Spray zinc
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat ~ 2 m ²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	10 - 20 μm
Timp de uscare superficială după	10 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 24 luni
Întărit după	4-6 h
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409 valoarea caracteristica de carioaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519 nici o fisura capilară
Strat de acoperire	nu este necesar
Densitatea	0,8 g/cm ³
Rezistența la temperatură	între -50 și +400

Pretratarea suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20°C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 10 minute, uscare finală după 4-6 ore.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030120 Spray crom-argint, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr