

Spray inox stralucitor

Conferă un aspect de oțel inox tratat gen V2A, V4A

Spray-ul WEICON Inox „stralucitor“ este un spray de acoperire rezistent la agenți chimici, rezistent la coroziune și intemperii pe baza de rasini acrilice și pigmenți de inox. Este rezistent la temperaturi de +300°C pentru perioade scurte de timp și conferă un aspect de oțel inox tratat.

Spray-ul inox „stralucitor“ poate fi utilizat în cazurile în care se dorește o acoperire integrală cu rol protector. Aliajul are la baza crom, nichel și mangan.

WEICON Spray inox „stralucitor“ poate fi utilizat pentru repararea pieselor din inox de la nivelul caroseriilor de camioane, silozurilor și conductelor și în diverse aplicații de exterior.

Se pretează la decoratiuni și pentru adăugarea unui plus de rafinament sticlei, lemnului, pietrei, ceramicii și majorității materialelor plastice.

Tratament prealabil al suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până se aude bila de mixare. Pulverizați în mod uniform și încrucișat la temperatura camerei (aprox. +20°C (+68°F)) și la o distanță de aproximativ 25 cm de la suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, întărire finală după 10-12 ore.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10032204 Spray inox stralucitor, 400 ml

Date tehnice

Domenii de aplicare	în interior și exterior	
Agent de legare	rasina alchidica	
Pigment	pigmenți de inox și aluminiu	
Puritatea pigmentului	aliaj VA aprox. 98,5%	
Procentajul de metal în film uscat unitate	~35 %	
Temperatura de aplicare	+5°C até +35°C (temp. Ideal de aplicação +18°C até +35°C)	
Primer recomandat	Spray zinc	
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m ²
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	15 - 25 μm	
uscarea finală	10 min.	
întărit după	10-12 h	
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristica de carioaj de la GT0 la GT1
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilară
Strat superior	nu este necesar	
Densitatea	0,9 g/cm ³	
Rezistența la temperatură	între -50°C și +300°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr