

## Anti-rugina



### Spray anti-rugină și grund într-un singur produs

WEICON spray anti-rugina : pentru neutralizarea eficienta a ruginii de pe suprafetele de fonta si otel ruginite. Protejeaza impotriva coroziunii si este potrivit pentru utilizare la interior si la exterior.

Spray-ul anti-rugina are la baza o rasina epoxidica si formeaza un complex de fier metalic organic cu stratul de rugina. Aceasta legatura este stabilizata cu ajutorul rasinii epoxidice speciale care protejeaza metalele de impactul extern. Stratul negru nou format serveste ca si acoperire de baza si poate fi considerat ca si grund pentru stratul de acoperire permanent aplicat ulterior.

Spray-ul este anticoroziv, are proprietati de capilaritate excelente si un inalt grad de opacitate. Este rezistent la temperaturi de pana la 80 °C (pe termen scurt < 15 min. pana la 160 °C), are o buna rezistenta la intemperii si raze UV precum si o rezistenta excelenta la solventi. Spray-ul anti-rugina WEICON nu contine metale grele si nici acizi minerali si.

Spray-ul anti-rugina poate fi aplicat pe toate suprafetele ruginite, de exemplu de la utilaje si instalatii, la echipamente din agricultura precum si la motoare de masini. Spray-ul poate fi utilizat de asemenea ca si strat preventiv de protectie.

#### Date tehnice

Miros	rasina sintetica
Culoare	alb, lăptos
Proprietăți specifice	neutralizarea ruginii, grunduire, etansare
fără silicon	da
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 24 luni
Rezistența la temperatură	intre -50 si +80 pe termen scurt (<15 min.) pana la +160
Compatibil cu Double Nozzle	Nu

#### Aprobări/ Certificări

Cod IMPA 450820

#### Mod de aplicare

Spray-ul se pulverizează o dată sau de două ori de la o distanță de 25-30 cm. Între reprize se așteaptă ca acesta să se evapore timp de aprox. 3 - 5 minute. După uscarea completă (aprox. 2 ore), se poate aplica stratul final. Înainte de aplicare este necesară verificarea compatibilității cu suprafața.

#### Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

#### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

#### Unități de ambalare disponibile

10047791 Anti-rugina, 400 ml, alb, lăptos

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr