

Povrchové a antikoroziní krytí

Zinko-hliníkový sprej



Přednostně k opravě poškozeného | pozinkování v podobném odstínu

Zinko-hliníkový sprej chrání trvale kovové povrchy před korozí. Tvoří rychle schnoucí a pevně ulpívající ochrannou vrstvu a odolává mnoha chemikáliím.

Zinko-hliníkový sprej je zaschlý vůči prachu po cca 15 minutách a lze přelakovat bez předchozí úpravy po přibližně 12-ti hodinách.

Technické údaje

Rozsah použití	interiér a exteriér	
spojovadlo	akrylátová pryskyřice	
Pigment	Zinkové a hliníkové pigmenty	
Čistota pigmentu	ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn	
Obsah kovu v suchém filmu	~51 %	
Doporučený primer	Zinkový sprej	
Spotřeba	na 1,5 příčné aplikace	~ 2 m ²
Tloušťka vrstvy při 1,5 příčném nanesení cca.	20 - 40 µm	
Prachově suchý po	15 min	
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	24 měs
Po vytvrzení	10-12 h	
Mřížkový řez	DIN 53151/ISO 2409	hodnota mřížkové zkoušky GT 0 až GT 1
Zkouška ohybem trnu	DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
Vrchní vrstva	není nutné	
Hustota	0,9 g/cm ³	
Teplotní odolnost	-50 až +300	

Schválení / směrnice

IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 504 Stunden	
-----	-----------------------------------	--

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

Aplikace

Před použitím nádobu protřepejte dokud nebude jasně slyšet kulička. Rozstříkujte rovnoměrně při pokojové teplotě (přibližně 20 ° C) a přibližně 25 cm od povrchu. Zaschle cca po 15-ti minutách, konečné vytvrzení po cca 10-12 hodinách.

Skladování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10043616 Zinko-hliníkový sprej, 400 ml

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr