

## Povrchové a antikoroziční krytí

# Koroziční ochrana 2000 PLUS



### Povrchová úprava s mimořádnou odolností proti korozi a klimatickým vlivům

WEICON Koroziční ochrana 2000 PLUS je ochrana povrchů na bázi oxidu železitého III (hematit) obzvláště odolná vůči korozi a povětrnostním vlivům. Použitím vysoce čistých pigmentů oxidu železa v šupinatém (vločky) uspořádání je dosaženo trvalé povrchové ochrany odolné proti povětrnostním vlivům a vodě.

Může být použita všude tam, kde kovové konstrukce nebo instalace vyžadují dlouhodobou a vizuálně přitažlivou ochranu před extrémními podmínkami prostředí a povětrnostními podmínkami. WEICON Koroziční ochranu 2000 PLUS lze použít na haly a ocelové konstrukce, železné zábradlí, ploty, zábradlí, balkonové mříže, vrata, venkovní osvětlení a na všechny komponenty náchylné ke korozi.

#### Technické údaje

Obsah kovu v suchém filmu	~58 %
Teplota zpracování	5 °C až +35°C, ideálně +18 °C až +35 °C °C
Spotřeba na 1,5 příčné aplikace	~ 2 m <sup>2</sup>
Tloušťka vrstvy při 1,5 příčném nanesení cca.	60 - 80 μm
Prachově suchý po	30 min
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs
Po vytvrzení	24 h
Hustota	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Teplotní odolnost	-50 °C až +300 °C

#### Schválení / směrnice

ISSA kód	53.402.40/41
----------	--------------

### Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch např. s WEICON Povrchový čistič.

### Aplikace

Očistěte a odmastěte povrch, např. Čističem S. Před použitím protřepejte nádobu. Při pokojové teplotě (asi +20°C), proveďte 2 křížové nástřiky Koroziční ochrana 2000 PLUS ze vzdálenosti asi 25 cm.

Spotřeba při 1 ½ křížového nástřiku: 160 ml/m<sup>2</sup>.

### Skladování

Nádobu je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad +50 °C.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Dostupné velikosti

- 10045061 Koroziční ochrana 2000 PLUS, 400 ml, šedá
- 10045062 Koroziční ochrana 2000 PLUS, 400 ml, antracitová

na detail produktu



Poznámka  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr