

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray inox stralucitor



Confera un aspect de oțel inox|tratată gen V2A, V4A

Spray-ul WEICON Inox „stralucitor“ este un spray de acoperire rezistent la agenți chimici, rezistent la coroziune și intemperii pe baza de rășini acrilice și pigmenți de inox. Este rezistent la temperaturi de +300°C pentru perioade scurte de timp și conferă un aspect de oțel inox tratat.

Spray-ul inox „stralucitor“ poate fi utilizat în cazurile în care se dorește o acoperire integrală cu rol protector. Aliajul are la bază crom, nichel și mangan.

WEICON Spray inox „stralucitor“ poate fi utilizat pentru repararea pieselor din inox de la nivelul caroseriilor de camioane, silozurilor și conductelor și în diverse aplicații de exterior.

Se pretează la decorațiuni și pentru adăugarea unui plus de rafinament sticlei, lemnului, pietrei, ceramicii și majorității materialelor plastice.

Date tehnice

Domenii de aplicare	în interior și exterior	
Agent de legare	rășina alchidică	
Pigment	pigmenți de inox și aluminiu	
Puritatea pigmentului	aliaj VA aprox. 98,5%	
Procentajul de metal în film uscat unitate	~35 %	
Temperatura de aplicare	+5°C atâta +35°C (temp. Ideal de aplicație +18°C atâta +35°C)	
Primer recomandat	Spray zinc	
Consum	120 ml/m²	
Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat	15 -25 μm	
uscare finală	10 min.	
întărit după	10 h	
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	valoarea caracteristică de caroiaj de la GT0 la GT1
Testul de rezistență la ceață salină	DIN EN ISO 53167	> 140 h
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisură capilară
Strat superior	nu este necesar	
Densitatea	0,9 g/cm³	
Rezistența la temperatură	între -50°C și +300°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	

Tratament prealabil al suprafeței

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

Mod de aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până se aude bila de mixare. Pulverizați în mod uniform și încrucișat la temperatura camerei (aprox. +20°C (+68°F)) și la o distanță de aproximativ 25 cm de la suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, întărire finală după 10-12 ore.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Mărimi disponibile

11104400 Spray inox stralucitor, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele Arabe Unite tel: +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel: +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central) Germania telefon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd Singapore tel: (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italia tel: +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr