

Lepidlo ve spreji - extra silné



Speciální typ pro pevné a trvalé lepené spoje

Lepidlo ve spreji extra silné je speciální typ pro pevné a trvalé lepené spoje nerovných a drsných ploch.

WEICON Lepidlo ve spreji extra silné lze použít pro lepení plsti, fólie PVC, umělé kůže, koberec, plastů, lepenky, pěnové a mechové pryže, izolačních materiálů, měkké pěny, vinylu, kůže, pryže, kovů a dřeva. Je vhodné také pro velkoplošné spoje.

Technické údaje

Báze	syntetický kaučuk	
bez silikonů	ano	
Teplota zpracování	+10°C až +30°C	
Spotřeba	na 1,5 příčné aplikace	~ 4 m ²
Čas odpaření	5 - 10 min	
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C	
Trvanlivost	12 měs	

Zpracování

1. Před použitím protřepejte nádobu. Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Stríkejte na jeden povrch ze vzdálenosti cca 15 až 30 cm. U porézních materiálů aplikujte Lepidlo ve spreji na oba povrchy. 2. V závislosti na charakteristikách povrchu a okolní teplotě nechte sprej zaschnout (přibližně 10 minut), až lepidlo nebude nitkovat. 3. Umístěte díly a spojte je silným tlakem.

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10045044 Lepidlo ve spreji - extra silné, 500 ml

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr