

Zinková barva na opravy



opravy pozinkovaných povrchů v odstínu žárového pozinkování

WEICON Zinková barva na opravy je aktivní korozní ochrana pro všechny kovové plochy, s odstínem podobným jako žárové pozinkování.

Při aplikaci WEICON Zinková barva na opravy se destičkové šupinové pigmenty (vločky) ukládají na podklad ve více vrstvách (prostorově přesazených) jako tašky na střeše.

Tím je povrch déle chráněn před vlhkostí. Optimální protikorozní ochrana se docílí ve spojení se současným elektrochemickým účinkem.

Technické údaje

Odstín	pozinkovaný / metalický lesk
spojovadlo	alkydová pryskyřice
Norma zkoušky ohybem válcového trnu	DIN EN ISO 1519 bez vzniku vlasových trhlin
Teplota zpracování	+18 °C až +30 °C
Viskozita	cca 70s 4mm / roztíratelné
Obsah kovu v suchém filmu	58,5 %
čistota pigmentu	ca. Al 99,5% a Zn 99,9%
konzistence spreje	10 - 20% univerzální ředění
spotřeba	~120 ml/m
Teplotní odolnost	přibližně +240°C
trvanlivost	12 mon.
Schválení / směrnice	
ISSA kód	53.402.60/61
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 432 Stunden

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch materiálu pomocí Čističem S. V případě citlivých nekovových materiálů použijte WEICON Povrchový čistič. WEICON Kovové nátěry by měly být nejpozději aplikovány hodinu po předúpravě např. pískování, broušení, čištění nebo odmašťování. Teplotní rozdíly mezi povrchem a vzduchem by měly být co nejmenší, jinak by mohlo dojít ke vzniku kondenzace (rosný bod +7°C).

Zpracování

Nádoby nechte zahřát na pokojovou teplotu (+20°C) a důkladně promíchejte sedimenty na dně nádoby a naneste WEICON Nátěrové barvy rovnoměrně štětcem nebo válečkem. Alternativně je zpracování možné pomocí stříkací pistole (viz technické údaje pro konzistenci postřiku). Vysoká teplota zpracování až do +30°C (max.) A nízká vlhkost vzduchu pomáhají vytvořit rovnoměrné použití a optimální povrchovou strukturu. WEICON Nátěrové barvy lze aplikovat i na povrchy s teplotami až do -10°C. V případě teplot pod nulou je struktura povrchu poněkud horší. Vzhledem k rozpouštědлу, který se po dlouhou dobu odpařuje a pomalým ztvrdnutím, má barva tendenci vytvářet "slzy" na svislých plochách. "

Skladování

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zajistěte preventivní opatření proti statickým výbojům. Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte s hořlavými materiály. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Chraňte před teplem / přehřátím.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Příslušenství

- 15810001 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
- 15811002 Sada 4 rozprašovacích hlavice pro WSD 400, 1 kus
- 15811400 WSD 400 Tlaková nádoba, 400 ml
- 15831001 Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
- 15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
- 15841501 Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus
- 15843001 Ruční rozprašovač "Speciál", 1 L

dostupné velikosti:

- 15001375 Zinková barva na opravy, 375 ml
- 15001750 Zinková barva na opravy, 750 ml
- 15001902 Zinková barva na opravy, 2,5 L

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědností za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

Zinková barva na opravy

Povrchové a antikoroziční krytí

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká republika telefon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd Singapur telefon (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turecko telefon +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr