

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Vopsea pensulabila zinc



Protecție catodică eficientă împotriva coroziunii

Vopseaua pensulabila lichida cu zinc WEICON realizeaza un strat de acoperire care protejeaza activ si permanent suprafetele metalice impotriva coroziunii.

Vopseaua pensulabila de zinc contine pigmenti metalici puri, sferici (rotunzi) in concentratie mare.

Cantitatea mare de zinc din acoperire asigura o protectie catodica eficienta impotriva coroziunii.

Pentru reparatii si acoperiri ale ramelor, portilor, balustradelor, stalpilor, pieselor de masini, etc.

Daca suprafata este deteriorata, moleculele de zinc reactioneaza cu umiditatea din aer pentru a forma molecule de oxid de zinc care protejeaza materialul de baza impotriva coroziunii.

Date tehnice

Culoare	zinc gri/ mat	
Agent de legare	Rasina epoxidica esterica	
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
Temperatura de aplicare	+18°C până la +30°C	
Vâscozitate	aprox. 70s 4mm / extensibil	
Procentajul de metal în film uscat _unitate	60,5 %	
Puritatea pigmentului	aprox. 98.5%	
Consistența pulverizabilă	10 - 20% diluant universal	
Consum	~120 ml/m ²	
Rezistența la temperatură	aprox. +400°C	
Termen de valabilitate:	12 luni	
Aprobări / Orientări		
Cod ISSA	53.402.62/63	
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 672 Stunden	

Tratament prealabil al suprafeței

Curatati si degresati suprafata materialului cu Degresant S. in cazul unor materiale sensibile, non-metalice utilizati WEICON Curatare Suprafete. Se recomanda ca vopselele WEICON cu pigmenti metalici sa fie aplicate la cel puțin o ora după tratarea prealabilă a suprafețelor de ex. prin sablare, curatare sau degresare. Diferențele de temperatura dintre suprafața și aer trebuie să fie cât mai mici posibil, altfel există riscul apariției condensului (punct de rouă +7°C)

Mod de aplicare

Așteptați până când recipientul ajunge la temperatura camerei (+20°C) și amestecați bine sedimentul de pe fundul recipientului. Aplicați vopselele WEICON cu pigmenti metalici în mod uniform cu ajutorul unei pensule sau al unei role. În timpul aplicării, amestecați la intervale regulate de timp pentru a menține omogenitatea compoziției. Ca și alternativă este posibilă și aplicarea cu un pistol pulverizator (a se vedea datele tehnice pentru consistența). În cazul unor temperaturi ridicate în timpul aplicării de până la +30 C (max.) și a unor niveluri scăzute de umiditate a aerului este posibilă o aplicare uniformă și obținerea unei structuri optime la nivelul suprafeței. Vopselele WEICON cu pigmenti metalici pot fi aplicate și pe suprafețe cu temperaturi de până la -10°C. În cazul unor temperaturi mai mici de zero grade, structura suprafeței se poate deteriora. Datorită solventului care se evaporează într-o perioadă lungă de timp precum și datorită întăririi lente, vopseaua are tendința de a forma "lacrimi" pe suprafețele verticale.

Depozitare

A se păstra departe de surse de foc. Fumatul interzis. A se lua măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. A se păstra în recipientul original. A nu se depozita în spații comune cu materiale combustibile. A se depozita recipientul în loc răcoros și aerisit. A se proteja de căldură și supraîncălzire.

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

Vopsea pensulabila zinc

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

15810001	Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
15811002	Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
15811400	Recipient de spray sub presiune WSD 400, 400 ml
15831001	Valva reglatoare canistra, 1 buc
15841500	Pompa WPS 1500, 1 buc
15841501	teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
15843001	Pompa de pulverizare Speciala, 1 L

Mărimi disponibile

15000375	Vopsea pensulabila zinc, 375 ml
15000750	Vopsea pensulabila zinc, 750 ml
15000902	Vopsea pensulabila zinc, 2,5 L

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele Arabe Unite tel: +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel : +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central) Germania telefon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd Singapore tel: (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italia tel: +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr