

Acoperire pensulabila zinc



Repararea suprafețelor galvanizate

Acoperirea lichida pensulabila de zinc WEICON ofera o protectie activa impotriva coroziunii tuturor suprafețelor metalice si este disponibila intr-o nuanta de culoare apropiata celei rezultate prin galvanizarea la cald.

Prin aplicarea acoperirii de zinc, fulgii de pigmenti metalici se asaza paralel cu substratul inasa in cateva straturi intercalate (asa numitul efect de „sindrila“). Chiar si in cazul in care stratul aplicat este subtire, se obtine o protectie anticoroziva.

in acest fel suprafața este protejata timp mai indelungat fata de patrunderea umezelii.

Datorita efectului electrochimic se obtine simultan si o protectie optima impotriva coroziunii.

Date tehnice

Culoare	galvanizare/ luciu metalic
Agent de legare	rasina alchidica
Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519 nici o fisura capilara
Temperatura de aplicare	+18°C până la +30°C
Vâscozitate	aprox. 70s 4mm / extensibil
Procentajul de metal în film uscat_unitate	58,5 %
Puritatea pigmentului	aprox. Al 99,5% si Zn 99,9%
Consistența puvlerizabilă	10 - 20% diluant universal
Consum	~120 ml/m ²
Rezistența la temperatură	aprox. +240°C
Termen de valabilitate:	12 luni
Aprobări / Orientări	
Cod ISSA	53.402.60/61
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 432 Stunden

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții necorespunzătoare, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele Arabe Unite tel: +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel : +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central) Germania telefon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd Singapore tel: (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italia tel: +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr

Tratament prealabil al suprafeței

Curatați și degresați suprafața materialului cu Degresant S. în cazul unor materiale sensibile, non-metalice utilizați WEICON Curatare Suprafete. Se recomanda ca vopselele WEICON cu pigmenti metalici sa fie aplicate la cel puțin o ora după tratarea prealabilă a suprafețelor de ex. prin sablare, curatare sau degresare. Diferențele de temperatura dintre suprafața și aer trebuie să fie cât mai mici posibil, altfel există riscul apariției condensului (punct de rouă +7°C)

Mod de aplicare

Așteptați până când recipientul ajunge la temperatura camerei (+20°C) și amestecați bine sedimentul de pe fundul recipientului. Aplicați vopselele WEICON cu pigmenti metalici în mod uniform cu ajutorul unei pensule sau al unei role. În timpul aplicării, amestecați la intervale regulate de timp pentru a menține omogenitatea compoziției. Ca și alternativă este posibilă și aplicarea cu un pistol pulverizator (a se vedea datele tehnice pentru consistența). În cazul unor temperaturi ridicate în timpul aplicării de până la +30 C (max.) și a unor niveluri scăzute de umiditate a aerului este posibilă o aplicare uniformă și obținerea unei structuri optime la nivelul suprafeței. Vopselele WEICON cu pigmenti metalici pot fi aplicate și pe suprafețe cu temperaturi de până la -10°C. În cazul unor temperaturi mai mici de zero grade, structura suprafeței se poate deteriora. Datorită solventului care se evaporă într-o perioadă lungă de timp precum și datorită întaririi lente, vopseaua are tendința de a forma "lacrimi" pe suprafețele verticale.

Depozitare

A se păstra departe de surse de foc. Fumatul interzis. A se lua măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. A se păstra în recipientul original. A nu se depozita în spații comune cu materiale combustibile. A se depozita recipientul în loc răcoros și aerisit. A se proteja de căldură și supraîncălzire.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

- 15810001 Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
- 15811002 Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
- 15811400 Recipient de spray sub presiune WSD 400, 400 ml
- 15831001 Valva reglatoare canistra, 1 buc
- 15841500 Pompa WPS 1500, 1 buc
- 15841501 teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
- 15843001 Pompa de pulverizare Speciala, 1 L

Acoperire pensulabila zinc

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Mărimi disponibile

- 15001375 Acoperire pensulabila zinc, 375 ml
- 15001750 Acoperire pensulabila zinc, 750 ml
- 15001902 Acoperire pensulabila zinc, 2,5 L

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele Arabe Unite tel: +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel : +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central) Germania telefon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd Singapore tel: (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italia tel: +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel: +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr