

Anti-Seize High-Tech montážní pasta



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

dlouhodobá ochrana proti korozi, zadření a opotřebení bez obsahu kovů schváleno NSF

WEICON Anti Seize High-Tech je odolná proti vysokým teplotám, má mimořádně dobrý separační účinek, neobsahuje kovy, má atest NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná zejména tam, kde pasty s obsahem kovů mohou vyvolat elektrolytické reakce nebo kde z optických nebo zdravotních důvodů nelze používat produkty s obsahem niklu nebo jiných kovů.

Montážní pasty

Technické údaje

Báze		Léčivý bílý olej
Hustota	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm ³
bez silikonů		ano
Zatížení zkušební svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	3.600 N
Zatížení zkušební svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	3.800 N/cm
Hodnota kaloty zkoušky se čtyřmi kuličkami	DIN 51350 (1min/1000N)	0,7 mm
Průnik kužele	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
voděodolnost	DIN 51807	1 - 90
Teplotná kapacita	DIN EN ISO 22007-4	1,574 J/(g·K)
Teplotná vodivost		0,675 W/m·K
Dielektrická pevnost	DIN EN 60243-1 (20°C)	6,3 kV/mm
Obsah síry	DIN 51400	<0,1 %
Pevnost v tlaku		230 MPa
teplotní vodivost		0,302 mm ² /s
Teplotní odolnost		-40 až +1.400
Schválení / směrnice		
IMPA kód		450882/83/84/85/86/87
ISSA kód		53.402.81/82/83/84/85/86/87/88/89

Reibwerte

Reibwerte Stahl-blank	
Celkový koeficient tření	0,11 (min. 0,10)
Závity koeficientů tření	0,12 (min. 0,10)
koeficient tření hlavice	0,10 (min. 0,09)
Reibwert V4A	
Celkový koeficient tření	0,15 (min. 0,14)
Závity koeficientů tření	0,15 (min. 0,13)
koeficient tření hlavice	0,15 (min. 0,14)
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt	
Celkový koeficient tření	0,08 (min. 0,07)
Závity koeficientů tření	0,09 (min. 0,08)
koeficient tření hlavice	0,07 (min. 0,06)

Předúprava povrchu

V závislosti na stupni znečištění nejdříve vyčistěte a odmaštěte povrch WEICON Čističem S. Použité závity by měly být čišťeny kartáčem a WEICON Čističem S.

Zpracování

Použijte dostatečné množství Montážní pasty kartáčem, hadříkem nebo plastovou špachtlí. Na závitech je důležité, aby Montážní pasta byla aplikována na základový podklad, aby se zajistil dobrý těsnící účinek. Montážní pasta nesmí být smíchána s tuky nebo oleji, aby nedošlo ke změnám vlastností materiálu. WEICON Montážní pasty nenahrazují mazání olejem ani tukem.

Skladování

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Skladujte na suchém místě při skladovací teplotě. Originální balení je možné skladovat po dobu 24 měsíců.

Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

Anti-Seize High-Tech montážní pasta

Anti-Seize

Montážní pasty

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

dostupné velikosti:

26100045	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 0,45 kg
26100012	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 120 g
26100040	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 0,4 kg
26100050	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 0,5 kg
26100100	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 1 kg
26100180	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 1,8 kg
26100003	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 30 g
26100085	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 85 g
26100920	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 20 kg
26100910	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 10 kg
26100500	Anti-Seize High-Tech montážní pasta, 5 kg

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká republika telefon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd Singapur telefon (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turecko telefon +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr