

Lubrifianti și uleiuri multifuncționale

Vaselina siliconica



Lubrifiant special pentru valve, armături și garnituri | drinking water aproval | BAM

Vaselina siliconica puternica si transparenta cu o foarte buna compatibilitate cu materialele plastice, special conceputa pentru valve, armaturi si garnituri.

Datorita certificarii NSF H1, vaselina siliconica WEICON poate fi utilizata ca si lubrifiant in domeniile de productie sensibile in care este posibil contactul accidental cu alimentele. Poate fi utilizata in industria alimentara si a bauturilor, la instalatii sanitare si de incalzire, in industria farmaceutica precum si in tehnologiile de etansare. Aceasta vaselina prezinta un mare grad de compatibilitate cu multe materiale, este inodora, nu are gust si rezista la temperaturi cuprinse intre -50 °C si +200 °C.

Vaselina siliconica WEICON poate fi utilizata pentru lubrifierea pieselor din plastic, cauciuc si a garniturilor de etansare, a valvelor si fittingurilor, a masinilor si echipamentelor, a rulmentilor cu viteze de rotatie mici, precum si ca ajutor de montaj la o-ringuri.

Date tehnice

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Clasificarea consistentei | DIN 51818 | Clasa NLGI 2-3 |
| Pe bază de | | Dioxid de siliciu pirogen, ulei siliconic |
| Culoare | | fără culoare, translucid |
| Densitatea | (+20°C) DIN 51757 | 0,98 g/cm ³ |
| Penetrarea cu con | DIN EN ISO 2137 | 222 - 310 1 x 10 mm |
| Capacitatea calorică | DIN EN ISO 22007-4 | 1,295 J/(g·K) |
| Conductivitatea termică | | 0,445 W/m·K |
| Rezistență dielectrică | DIN EN 60243-1 R22/ 23 HL3 | 9,2 kV/mm |
| Test de rezistență la coroziune EMCOR | DIN EN ISO 802 | 1 / 2 |
| Conductivitatea termică | | 0,351 mm ² /s |
| Rezistența la temperatură | | -50°C si +200°C |
| Termen de valabilitate: | | 24 luni |

Aprobări/ Certificări

| | |
|----------------------|------------------|
| NSF | H1 (FDA 21 CFR) |
| Institutul de Igienă | Grupa de risc P2 |

Tratament prealabil al suprafeței

Se curata suprafetele.

Mod de aplicare

Aplicati vaselina siliconica in mod uniform

Depozitare

A se pastra in ambalajul original inchis ermetic. A nu se depozita impreuna cu agenti de oxidare. A se pastra recipientul perfect inchis si a se depozita in zone racoroase, bine ventilate. Temperatura recomandata de depozitare: temperatura ambientala.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

| | |
|----------|--|
| 10051682 | Vaselina siliconica, 0,45 kg, fără culoare, translucid |
| 10051966 | Vaselina siliconica, 1 kg, fără culoare, translucid |
| 10051967 | Vaselina siliconica, 5 kg, fără culoare, translucid |
| 10051973 | Vaselina siliconica, 25 kg, fără culoare, translucid |
| 10052099 | Vaselina siliconica, 85 g, fără culoare, translucid |
| 10053151 | Vaselina siliconica, 5 g, fără culoare, translucid |

Observatie

Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Vaselina siliconica

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Observatie
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr