

Lubrifiant de înaltă performanță AL-F



Nonfood Compounds
Program Listed #2
Registration 136173
NO FOOD CONTACT

Vaselina multifunctionala, certificat NSF

Vaselina WEICON AL-F poate fi utilizata pentru rulmenti, lagare de alunecare, lagare de basculare, parghii si ghidaje de alunecare, arbori cu came, angrenaje deschise, angrenaje melcate, precum si pentru alte puncte care se preteaza la lubrifierea cu vaselina, chiar si in industria alimentara.

Lubrifianti și uleiuri multifunctionale

Date tehnice

Descriere scurtă		KLF 2K -30
Clasificarea consistenței	DIN 51818	Clasa NLGI 2
Pe bază de		Sapun de litiu/ ulei mineral
Densitatea	(+20°C) DIN 51757	0,9 g/cm ³
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	3.400 N
Determinarea forței de sudare pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	3,6 N
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe capul sferic	DIN 51350 (1min/1000N)	0,8 mm
Parametru viteză de rotație		350.000
Penetrarea cu con	DIN EN ISO 2137	280 ± 15 1 x 10 mm
Rezistența la apă	DIN 51807	1 - 90
Capacitatea calorică	DIN EN ISO 22007-4	1,832 J/(g·K)
Conductivitatea termică		0,524 W/m·K
Rezistență dielectrică	DIN EN 60243-1 R22/23 HL3	7,8 kV/mm
Punct de picurare	IP 396	> 190 °C
Vâscozitatea cinematică(40 °C)	DIN EN ISO 562	100 mm ² /s
Vâscozitatea cinematică(+100 °C)	DIN EN ISO 562	9 mm ² /s
Test de rezistență la coroziune EMCOR	DIN EN ISO 802	0 / 0
Respectă cerințele		NSF-H 2, LFGB secțiunea 31 si secțiunea 5
Conductivitatea termică		0,317 mm ² /s
Rezistența la temperatură		intre -30°C si +120°C
Termen de valabilitate:		24 luni
Aprobări / Orientări		
Cod IMPA		450441/42/43
Cod ISSA		53.052.30/31

Tratament prealabil al suprafeței

in functie de gradul de murdarie curatati si degresati suprafețele mai intai cu Weicon Degresant S.

Filețele utilizate trebuie curatate cu o perie de sarma si WEICON Curatare Suprafete.

Mod de aplicare

Aplicati AL-F in mod uniform.

Depozitare

A se pastra in recipientul original nedesfacut. A nu se depozita impreuna cu agenti de oxidare. A se pastra in recipientul perfect inchis si a se depozita in locuri racoroase si aerisite. Temperatura recomandata de depozitare: temperatura camerei.

Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in filesele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Observație

Recomandările sau specificările prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

Lubrifiant de înaltă performanță AL-F

Vaseline de înaltă performanță

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

Mărimi disponibile

26550035	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 0,35 kg
26550040	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 0,4 kg
26550100	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 1 kg
26550500	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 5 kg
26550925	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 25 kg

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C. Emiratele
Arabe Unite tel: +971 4 880 25
05 info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o. Cehia tel : +42 (0)
417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (sediul central)
Germania telefon +49 (0) 251 9322
0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania tel: +40
(0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte
Ltd Singapore tel: (+65) 6710
7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada tel: +1 877 620
8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spania tel: +34 (0)
914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italia tel: +39 (0) 010
2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Africa de Sud tel:
+27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti. Turcia tel: +90 (0) 212 465 33
65 info@weicon.com.tr