Primer E 500 pentru siliconi



Pentru suprafețe metalice

Special pentru siliconi - pentru tratarea prealabilă a suprafețelor non-absorbante precum aluminiu, oțel, inox, alamă, cupru, zinc, staniu și email, ceramică și sticlă, precum și a materialelor plastice cum ar fi ABS, PVC rigid, PA6.6, fibră de sticlă,etc.

Date tehnice

Pe bază de		Rășină siliconica cu conținut de solventi
Densitatea		0,78 g/cm³
Temperatura de aplicare		Între +10°C și +25°C
Aplicarea adezivului se face cel tarziu după		8 h
Consum		100 ml/m²
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	6 luni

Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	812921

Pretratarea suprafeței

Suprafețele care urmează să fie tratate trebuie să fie uscate, curate și fără urme de praf și grăsimi (curățare de ex. cu WEICON Curățare Suprafețe).

Mod de aplicare

Înainte de utilizare agitați bine Primer-ul WEICON și aplicați un strat subțire cu ajutorul unei lavete curate. A se respecta timpul de evaporare Primer M 100 cel putin 10 min., max. 24 h. Primer K 200 cel puțin 10 min., max. 24 h. Primer K 300 cel puțin 60 min., max. 4 h. Primer K 400 cel puțin 10 min., max. 1 h. Primer E 500 cel puțin 60 min., max. 8 h. Lipirea trebuie efectuată neapărat în perioada de timp specificată Permiteți evaporarea suficientă. În cazul unor perioade de depozitare mai lungi sau a unor contaminări repetate apărute între timp curățați suprafețele și aplicați primerii din nou. Pentru materiale pe care nu le cunoașteți este necesară efectuarea unor testate de compatibilitate.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10035220 Primer E 500 pentru siliconi, 250 ml
10060616 Primer E 500 pentru siliconi, 25 ml

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr