

Contact kyanoakrylátová lepidla

CA-Aktivátor sprej



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

Urychlovač tvrdnutí na bázi heptanu pro kyanoakrylátová lepidla

Aktivátor urychluje vytvrzení kontaktních kyanoakrylátových lepidel WEICON.

Při použití na savé podklady, jako je dřevo, pěna apod. resp. na všech chemicky ošetřených površích, např. na galvanicky pozinkovaných kovech, je účinnost aktivátoru cca 1 minuta.

Na nesavých podkladech zůstává WEICON Aktivátor účinný až cca 12 hodin.

Aplikace je vhodná pro vysoce viskozní kontaktní lepidla WEICON, velké tloušťky vrstev, savé a porézní povrchy, pasivní materiály (alkalické povrchy, např. pozinkované kovové součásti), nepříznivé podmínky prostředí (nízké teploty, příliš nízká vlhkost vzduchu < 30%).

Vlastnosti

| | |
|--------------|--------|
| bez silikonů | ano |
| Trvanlivost | 12 měs |

Zpracování

| | |
|--------------------|------------------|
| Teplota zpracování | +10 °C to +30 °C |
|--------------------|------------------|

Schválení / směrnice

| | | |
|----------|------------|-----------------------------|
| MIL-Spec | odpovídají | MIL-A-46050C Type IA or IIA |
|----------|------------|-----------------------------|

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Předúprava povrchu

Pro zajištění dokonalého spoje musí být povrchy, které se mají spojit, čisté a suché (k čištění a odmašťování použijte WEICON Povrchový čistič). Hladké povrchy by měly být mechanicky zdrsňené. Pro zlepšení adheze na obtížně lepitelné plasty (např. PE, PP, POM, PTFE), termoplasty (TPE) a silikon aplikujte WEICON CA-Primer.

Zpracování

Aplikujte Aktivátor sprej ze vzdálenosti cca 30 cm na jeden ze dvou povrchů, které se mají lepit. Než nanese lepidlo, nechte Aktivátor asi 30 sekund odpařit. Naneste kyanoakrylátové lepidlo v dostatečném množství na neaktivovaný povrch a spojte obě části tlakem. Na přebytek lepidla může být nanesen Aktivátor sprej a po vytvrzení může být lepidlo odstraněno.

rozsah dodávky

Aktivátor | Sprejová nádoba

Dostupné velikosti

10054270 CA-Aktivátor sprej, 150 ml

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(fedtelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr