

Páska ze skelné tkaniny

zlepšuje přilnavost a pevnost v tlaku

Zlepšuje přilnavost a pevnost v tlaku WEICON epoxidových pryskyřic při opravách a údržbě.

Rozměr: 1000 x 50 mm

Vlastnosti

Odstín	bílá
šířka	50 mm
délka	1.000 mm

Mechanické vlastnosti po vytvrzení

Rohgewicht	DIN EN 12127	220 g/m ²
Kettfadenzahl	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kettreißkraft	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Schussfadenzahl	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Schussreißkraft	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Teplotní vlastnosti

Teplotní odolnost	+ 500 °C
-------------------	----------

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

rozsah dodávky

Textilní páska se skelnými vlákny

Dostupné velikosti

10000913 Páska ze skelné tkaniny, 1 kus, bílá

SV_Shopware

0 ", weiß

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr