

Agent demulant lichid F 1000



Cu conținut de solvenți

F 1000 este un agent demulant lichid pe baza de ceara pentru rasini epoxidice si poliuretani. Este indicat in special pentru a impiedica aderența la suprafete netede si non-absorbante.

Proprietăți

Pe bază de	ceară, cu conținut de solvenți
Culoare	alb, lăptos
Termen de valabilitate:	24 luni

Aplicare

Temperatura de aplicare	+15 °C până la +25 °C
Consum	50 - 100 ml/m ²

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	până la +70 °C
---------------------------	----------------

Aprobări / Orientări

Cod IMPA	812959/60
Cod ISSA	75.509.36

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

Tratament prealabil al suprafeței

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, uscată

și fără urme de grăsimi (de ex. curățare și degresare cu WEICON

Curățare Suprafețe)

Mod de aplicare

Aplicați Mould Release Agent Liquid F 1000 cu o cârpă din celuloză fără fibre, un prosop de hârtie fără scame, o pensulă sau un WEICON Wool Wiper și lăsați să se usuce. Pentru componentele noi, repetați aplicarea de două-trei ori. După aplicare, lăsați să se usuce timp de aproximativ 10 minute până când suprafața devine mată, uscată și antiderapantă. Nu tratați suprafețele absorbante sau poroase cu agent de decolare a mucegaiului (dacă este necesar, utilizați ceară pentru decolare a mucegaiului P 500).

Depozitare

Recipientele nedesfacute pot fi depozitate timp de cel puțin 12 luni de la livrare la temperaturi cuprinse între +18°C și +25°C.

Mărimi disponibile

10604025 Agent demulant lichid F 1000, 250 ml, alb, lăptos
10604000 Agent demulant lichid F 1000, 1 L, alb, lăptos

Către pagina cu detalii produs



Observație
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.