

Contact - Adezivi cianoacrițați

CA-Primer pentru poliolefine

Tratament prealabil pentru lipirea poliolefinelor în combinație cu WEICON adezivi cianoacrițați.

Fără tratare prealabilă, multe materiale plastice nu pot fi lipite sau pot fi lipite numai în anumite condiții. Atunci când aceste plastice sunt tratate cu WEICON Contact Primer, structura lor de suprafață se schimbă. Astfel încât este posibilă lipirea materialelor plastice, cum ar fi polietilena (PE) și polipropilena (PP) aparținând clasei poliolefinelor, care sunt de obicei greu de lipit. Chiar și elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE și multe alte materiale plastice înrudite, precum și siliconul pot fi lipite atunci când sunt tratate în prealabil cu WEICON Contact Primer.

Aprobări/ Certificări

MIL-Spec	conform	MIL-A-46050C Type IA or IIA
----------	---------	-----------------------------

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Tratament prealabil al suprafeței

Pentru a asigura o aderență perfectă, suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate (pentru curățare și degresare utilizați WEICON Spray curățarea suprafețelor). Suprafețele netede trebuie să fie asperizate mecanic. Pentru îmbunătățirea aderenței pe materiale plastice dificil de lipit (de ex. PE, PP, POM, PTFE), elastomeri termoplastici (TPE) și siliconi, este necesară aplicarea în prealabil a CA-Primer.

Mod de aplicare

Pensulați un strat de primer subțire pe suprafețele care urmează să fie lipite și așteptați puțin să se evapore. Aplicați adezivul cianoacrițat și uniți piesele.

Obiectul livrării

Primer

Unități de ambalare disponibile

- 10039316 CA-Primer pentru poliolefine, 100 ml
- 10043348 CA-Primer pentru poliolefine, 10 ml

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr