Adezivi și etanșanți unicomponenți

**Set de lipire O-Ring-uri și accesorii pentru CA**

# CA-Primer pentru poliolefine




**Tratament prealabil pentru lipirea poliolefinelor in combinatie cu WEICON adezivi cianoacilati.**

Fara tratare prealabila, multe materiale plastice nu pot fi lipite sau pot fi lipite numai in anumite conditii. Atunci cand aceste plastice sunt tratate cu WEICON Contact Primer, structura lor de suprafața se schimba. Astfel incat este posibila lipirea materialelor plastice, cum ar fi polietilena (PE) şi polipropilena (PP) aparținand clasei poliolefinelor, care sunt de obicei greu de lipit. Chiar si elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE si multe alte materiale plastice inrudite, precum si siliconul pot fi lipite atunci cand sunt tratate in prealabil cu WEICON Contact Primer.

**Caracteristici**

| | | |
|---|---|---|
| Termen de valabilitate | la temperatura camerei | 12 luni |

## Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

## Pretratarea suprafeței

Pentru a asigura o aderența perfecta, suprafețele care urmeaza sa fie lipite trebuie sa fie curate şi uscate (pentru curatare si degresare utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor).Suprafetele netede trebuie sa fie asperizate mecanic. Pentru imbunatatirea aderentei pe materiale plastice dificil de lipit (de ex. PE, PP, POM, PTFE), elastomeri termoplastici (TPE) si siliconi, este necesara apllicarea in prealabil a CA-Primer.

## Mod de aplicare

Pensulati un strat de primer subtire pe suprafetele care urmeaza sa fie lipite si asteptati putin sa se evapore. Aplicati adezivul cianoacrilat si uniti piesele.

## Obiectul livrării

Primer

## Unități de ambalare disponibile

| | |
|---|---|
| 10039316 | CA-Primer pentru poliolefine, 100 ml |
| 10043348 | CA-Primer pentru poliolefine, 10 ml |

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr