

Set de lipire O-Ring-uri și accesorii pentru CA

Spray activator CA



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

Accelerează procesul de întărire a adezivilor cianoacrilati de contact WEICON

Activatorul accelerează procesul de uscare a adezivilor WEICON Contact Cianoacrilati.

Atunci când este aplicat pe suprafețe absorbante, ca de exemplu lemn sau spuma, etc, precum și pe toate suprafețele tratate chimic, ca de exemplu metalele acoperite prin galvanizare/zincare etc, eficacitatea Activatorului durează cca. un minut.

Se recomandă utilizarea Activatorului în cazul: tipurilor de WEICON Contact cu vâscozitate foarte mare, grosimii mari a stratului de adeziv, suprafețelor absorbante și poroase, materialelor pasive (suprafețe alcaline, ca de ex. piese metalice zincate), condiții de mediu dezavantajoase (temperaturi joase, umiditatea aerului prea joasă < 30%).

Caracteristici

fără silicon	da
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 12 luni

Aprobări/ Certificări

NSF	P1 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Pretratarea suprafeței

Numai suprafețele curate și uscate permit obținerea unui rezultat de lipire bun. Înainte de activarea suprafețelor este necesară lipirea și curățarea acestora (de ex. cu WEICON Curățare Suprafețe). Este recomandabil ca temperatura de aplicare să fie cuprinsă între 10 și +30°. Înainte de utilizare, agitați recipientul de spray.

Mod de aplicare

Aplicați Spray-ul activator cu atenție pulverizând de la o distanță de aproximativ 30 cm pe una dintre suprafețele care urmează să fie lipite. Permiteți activatorului să se evapore timp de aproximativ 30 de secunde înainte de imbinarea pieselor. Aplicați cianoacrilatul în cantitate suficientă pe suprafața care nu a fost activată și uniți cele două piese aplicând o presiune ușoară. Surplusul de adeziv poate fi acoperit cu spray activator și după întărire poate fi îndepărtat, dacă este necesar.

Obiectul livrării

Activator | Recipient de spray

Unități de ambalare disponibile

10039318 Spray activator CA, 150 ml

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr