

Primer G

Speciální lepicí činidlo pro urethany, pro předpřípravu gumových a kovových povrchů.

2-K Primer je vhodný zejména k předúpravě různých pryžových materiálů a kovových povrchů před aplikací WEICON Uretanu.

Vlastnosti

| | |
|--------|------------------------|
| Báze | Uretan |
| Odstín | bledě žlutá, průhledná |

Zpracování

| | |
|------------------------------|------|
| Mísicí poměr podle hmotnosti | 32:1 |
|------------------------------|------|

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Zpracování

Primer G je 2K systém, který je třeba před aplikací promíchat. Vlijte celý obsah injekční stříkačky do lahvičky, poté ji uzavřete a dobře protřepávejte po dobu cca. 2 minut. Naneste Primer G na čistý a suchý povrch a rovnoměrně ho rozetřete štětcem. Po cca 30 - 60 minutách dosáhl primer manipulační pevnosti a může být potažen Urethanem 85. Během aplikace doporučujeme okolní teplotu +20°C a relativní vlhkost vzduchu pod 85%.

rozsah dodávky

Primer | Pryskyřice & Tvrdidlo

Dostupné velikosti

10058371 Primer G, 50 g, bledě žlutá, průhledná

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr