WEICONLOCK®
Anaerobní lepidla a těsnicí hmoty

Aktivátor F



Zkrácení doby vytvrzování

Předběžná úprava WEICON Aktivátorem F může výrazně zkrátit dobu vytvrzování. Aktivátor se doporučuje používat na všech pasivních površích a také v podmínkách s nízkou okolní teplotou (+10 °C a méně) a velkými mezerami mezi spoji. Na nekovových površích je aktivátor nezbytný pro vytvrzení WEICONLOCK.

Technické údaje

Odstín		zelený
Viskozita		1 - 2 mPa·s
Přemostění spár do max.	v závislosti na výrobku	0,5 mm
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	24 měs

Schválení / směrnice

IMPA kód		450825

Předúprava povrchu

Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být montované díly odmaštěny a očištěny, např. pomocí WEICON Povrchového čističe (v případě potřeby povrch zdrsněte). WEICONLOCK lze použít i na neočištěné povrchy, např. na šrouby v dodaném stavu. Čím je však povrch čistší, tím lepších výsledků dosáhnete.

Aplikace

WEICONLOCK Aktivátor F nastříkejte na jednu stranu očištěného lepeného povrchu nebo naneste štětcem (tekutý prostředek v nádobě). U větších mezer a/nebo drsných, porézních povrchů je nutné nanášet na obě strany. Aktivátor F nechte při pokojové teplotě (+20 °C) přibližně 2 minuty působit.

Po aktivaci je třeba díly neprodleně slepit. Je třeba zabránit opětovné kontaminaci povrchů před lepením. Nemíchejte aktivátor a lepidlo v tekutém stavu.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

10021433 Aktivátor F Aktivátor F, 200 ml, zelený 200 ml, zelený
10068395 Aktivátor F, 1 L, zelený

na detail produktu

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr