Contact Filler



filler pentru adezivi cianoacrilați | umplerea interstițiilor cu adezivi instant |întărire foarte rapidă

Filler special pe bază de silice dezvoltat pentru a fi utilizat în combinație cu adezviii cianoacrilați WEICON în scopul acoperirii unor interstiții mai mari de 0.1mm precum și pentru a umple fisuri, crăpături, găuri și iregularități ale suprafețelor. Contact filler este prin urmare potrivit în combinație cu adezvii de contact cianoacrilați nu numai pentru aplicații de lipire ci și pentru ranforsare, modelare, fixare, umplere, nivelare și uniformizare.

Caracteristici		
Pe bază de		Oxid de silicon
Miros		fără miros
Mărimea pigmentului		80 - 150 µ
Potrivit pentru		VA 20; VA 100; VA 1408; VA 8312; VA 8406
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	9 luni
Termen de valabilitate	între +2 °C și +7 °C	12 Mon.
Aplicare		
Densitatea		2,5 g/cm³
grosimea maximă a stratului	per etapă de lucru	3 mm
Proprietăți termice		
Rezistența la temperatură		+ 600 °C
Aprobări/ Certificări		
Cod ISSA		53.402.19
MIL-Spec	conform	-

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Pretratarea suprafeței

Utilizarea cu succes a Adezivilor de contact cianoacrilați WEICON depinde de modul de pregătire a suprafețelor. Acesta este cel mai important factor pentru reușita lucrării. Praful, murdăria și umiditatea au o influență negativă asupra aderenței la suprafață. Prin urmare, înainte de a începe lucrul cu Adezivii de contact cianoacrilati WEICON se recomandă respectarea următoarelor indicații: Pentru a asigura o lipire optima, suprafetele care vor fi imbinate trebuie curatate si uscate (de ex. pentru curatare si degresare utilizati WEICON Spray curatarea suprafetelor). Este recomandata asperizarea mecanica a suprafetelor netede. Pentru imbunătățirea aderenței materialelor plastice greu de lipit (de ex. PE, PP, POM, PTFE), a elastomerilor termoplastici (TPE) si a siliconilor se poate utiliza WEICON CA-Primer, acesta aplicându-se pe suprafata care urmează să fie lipită. Contact Primer pentru poliolefine Fără o tratare prealabilă multe materiale plastice nu se lipesc sau pot fi lipite numai în anumite condiții. Atunci când aceste plastice sunt tratate cu WEICON Contact Primer, structura lor de suprafață se schimbă. Astfel devine posibilă și lipirea unor materiale plastice care în mod normal sunt greu de lipit , de ex. polietilena (PE) și polipropilena (PP) din grupul poliolefinelor. Chiar și elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE și multe alte materiale plastice înrudite, precum și siliconul pot fi lipite atunci când sunt tratate în prealabil cu WEICON Contact Primer.

Mod de aplicare

Contact Filer trebuie aplicat în straturi : adeziv-filer-adeziv. Aplicarea în straturi se repetă până când se obține grosimea totală necesară. După întărirea completă este posibilă și prelucrarea mecanică (șlefuire, găurire, tăiere, frezare) precum și vopsirea. *Piesele care urmează să fie îmbinate trebuie lipite într-un mediu ambient cu o umiditate relativă de 40 - 80 % În condițiile în care

umiditatea relativă este sub 40%, uscarea va fi încetinită în mod considerabil sau chiar inhibată Cu o umiditate relativă a aerului mai mare de 80% sau cu substraturi bazice (de exemplu, sticlă), poate avea loc uscarea-şoc. În astfel de cazuri, unele materiale prezintă o scădere a rezistenței lipirii cu 10 - 15%, ca urmare a tensiunilor interioare din stratul de lipire.

Depozitare

Depozitați adezivii cianoacrilați WEICON Contact în recipientul nedeschis la temperatura camerei, într-un loc uscat, protejați de lumina directă a soarelui. Depozitarea într-un mediu refrigerat (între +2 °C și +7 °C) crește durata de valabilitate.

Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Adezivi și etanșanți unicomponenți
Contact - Adezivi cianoacrilați

Contact Filler

Obiectul livrării

Filler CA

Unități de ambalare disponibile

10012382 Contact Filler, 30 g, transparent

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr