

Contact - Adezivi cianoacriilați

Contact Filler



filler pentru adezivi cianoacriilați | umplerea interstițiilor cu adezivi instant [întărire foarte rapidă]

Filler special pe bază de silice dezvoltat pentru a fi utilizat în combinație cu adezivii cianoacriilați WEICON în scopul acoperirii unor interstiții mai mari de 0.1mm precum și pentru a umple fisuri, crăpături, găuri și iregularități ale suprafețelor. Contact filler este prin urmare potrivit în combinație cu adezivii de contact cianoacriilați nu numai pentru aplicații de lipire ci și pentru ranforsare, modelare, fixare, umplere, nivelare și uniformizare.

Caracteristici

Pe bază de	Oxid de silicon
Miros	fără miros
Mărimea pigmentului	80 - 150 μ
Potrivit pentru	VA 20; VA 100; VA 1408; VA 8312; VA 8406
Termen de valabilitate:	36 luni

Aplicare

Densitatea	2,5 g/cm ³
grosimea maximă a stratului per etapă de lucru	3 mm

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	+ 600 °C
---------------------------	----------

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.19
----------	-----------

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Tratament prealabil al suprafeței

Utilizarea cu succes a Adesivilor de contact cianoacriilați WEICON depinde de modul de pregătire a suprafețelor. Acesta este cel mai important factor pentru reușita lucrării. Praful, murdăria și umiditatea au o influență negativă asupra aderenței la suprafață. Prin urmare, înainte de a începe lucrul cu Adesivii de contact cianoacriilați WEICON se recomandă respectarea următoarelor indicații: Pentru a asigura o lipire optimă, suprafețele care vor fi îmbinate trebuie curățate și uscate (de ex. pentru curățare și degresare utilizați WEICON Spray curățarea suprafețelor). Este recomandată asperizarea mecanică a suprafețelor netede. Pentru îmbunătățirea aderenței materialelor plastice greu de lipit (de ex. PE, PP, POM, PTFE), a elastomerilor termoplastici (TPE) și a siliconilor se poate utiliza WEICON CA-Primer, acesta aplicându-se pe suprafața care urmează să fie lipită. Contact Primer pentru poliolefine Fără o tratare prealabilă multe materiale plastice nu se lipesc sau pot fi lipite numai în anumite condiții. Atunci când aceste plastice sunt tratate cu WEICON Contact Primer, structura lor de suprafață se schimbă. Astfel devine posibilă și lipirea unor materiale plastice care în mod normal sunt greu de lipit, de ex. polietilena (PE) și polipropilena (PP) din grupul poliolefinelor. Chiar și elastomerii termoplastici moderni (TPE), PTFE și multe alte materiale plastice înrudite, precum și siliconul pot fi lipite atunci când sunt tratate în prealabil cu WEICON Contact Primer.

Mod de aplicare

Contact Filer trebuie aplicat în straturi : adeziv-filer-adeziv. Aplicarea în straturi se repetă până când se obține grosimea totală necesară. După întărirea completă este posibilă și prelucrarea mecanică (șlefuire, găurire, tăiere, frezare) precum și vopsirea. *Piesele care urmează să fie îmbinate trebuie lipite într-un mediu ambiant cu o umiditate relativă de 40 - 80 % În condițiile în care

umiditatea relativă este sub 40%, uscarea va fi încetinită în mod considerabil sau chiar inhibată Cu o umiditate relativă a aerului mai mare de 80% sau cu substraturi bazice (de exemplu, sticlă), poate avea loc uscarea-șoc. În astfel de cazuri, unele materiale prezintă o scădere a rezistenței lipirii cu 10 - 15%, ca urmare a tensiunilor interioare din stratul de lipire.

Obiectul livrării

Filler CA

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații și sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Contact - Adezivi cianoacriilați

Contact Filler

Unități de ambalare disponibile

- 10012382 Contact Filler Contact Filler, 30 g, transparent
30 g, transparent
- 10063106 Contact Filler Contact Filler, 30 g, negru 30 g,
negru

Observatie
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr