

Adhesivo de Monaje



Fast-curing universal adhesive based on rubber (SBR)

Fast and strong contact adhesive based on synthetic caoutchouc for adhesive bonding in indoor and outdoor areas. The elastic 1-component assembly adhesive can be used on many materials, such as wood and wood fibre boards, MDF and OSB boards, decorative boards, steel, aluminium, plastic, PVC, plaster, plasterboard, ceramics, masonry, tiles, stone, and concrete. The adhesive is suitable for the fast and permanent bonding of skirting boards, panels, flooring elements, wall panelling, window bottoms, doorsteps, wooden door lining, decorative trims, and many other components.

Datos técnicos

Base	synthetic caoutchouc
Color	Beige claro
Consistencia	Pastös
Densidad	1,1 g/cm ³
Formación de la primera capa	1 min.
Velocidad de endurecimiento en las primeras 24 horas	2-3 mm
Holgura máxima	5 mm
Resistencia media al cizallamiento (DIN 1465 / ASTM D 1002)	2,7 N/mm ²
Temperatura de procesamiento	+5 to +40 °C
Tiempo de almacenaje	18 Meses
Resistencia a la temperatura	-30 to +100 °C

Preparación de la Superficie

Surfaces must be clean and free of grease. Many surface soiling, such as oil, grease, dust and dirt can be removed with WEICON Surface Cleaner. For heavily soiled metal surfaces, we recommend WEICON Cleaner Spray S. For removing old colour residues or adhesive residues, WEICON Sealant and Adhesive Remover is ideal. Most materials can be bonded to and among each other. For certain materials or special requirements, we recommend the use of a bonding agent (primer). Mechanical surface pre-treatment, e. g. by sanding or sandblasting, can also improve the adhesion considerably.

Procesamiento

Application methods

Cartridge gun for 310 ml cartridges, compressed air gun. We recommend a version with piston rod (WEICON Compressed Air Cartridge Gun), automatic dosing systems.

Joining the components

In order to guarantee an ideal wetting, the adherends need to be joined quickly, before the adhesive skins over (skin-over time).

Seguridad y salud

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Accesorios

13955031	Boquilla Cordón V
13250001	Pistola Dosificadora
13250002	Pistola Dosificadora Especial
13250009	Pistola de Cartuchos Neumática

Tamaños de envases disponibles

16500310 Adhesivo de Monaje , 310 ml, Beige claro

Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

Adhesivo de Monaje

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr