

Kleje rozpuszczalnikowe

Klej montażowy



Szybko utwardzający się, uniwersalny klej na bazie kauczuku (SBR)

Szybki i mocny klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Elastyczny 1-komponentowy klej montażowy może być stosowany na wielu materiałach, takich jak: drewno i płyty z włókien drzewnych, płyty MDF i OSB, płyty dekoracyjne, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, PCV, tynki, płyty gipsowe, ceramika, mur, płytki, kamień i beton. Klej nadaje się do szybkiego i trwałego mocowania listew przypodłogowych, paneli, elementów podłogowych, okładzin ściennych, parapetów okiennych, progów drzwiowych, drewnianych ram drzwiowych, profili dekoracyjnych i wielu innych.

Dane techniczne

Baza	Kauczuk syntetyczny (SBR)
Barwa	jasnobeżowy
Właściwości	pasty
Gęstość	1,1 g/cm ³
Lepkość	200.000 mPa·s
Tworzenie naskórka	1 min
Prędkość utwardzania	w ciągu pierwszych 24 godzin 2-3 mm
Warunki hartowania	23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza
Szczelina maksymalna do	5 mm
Temperatura użytkowania	+5 do +40 °C
Okres przechowywania	12 miesiące
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w zależności od grubości materiału 1,5mm DIN EN 1465	
MDF	2,7 N/mm ²
Oporność na działanie temperatury	-40 do +100 °C

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu. Wiele zanieczyszczeń powierzchni, takich jak olej, smar, kurz i brud można usunąć za pomocą WEICON Surface Cleaner. Do szczególnie mocno zabrudzonych powierzchni metalowych polecamy WEICON Spray Cleaner S. Do usuwania pozostałości starych farb lub klejów odpowiedni będzie WEICON Sealant and Adhesive Remover. Większość materiałów można dobrze łączyć ze sobą. W przypadku niektórych materiałów lub ekstremalnych wymagań zalecamy zastosowanie środka zwiększającego przyczepność (primer). Mechaniczna obróbka wstępna powierzchni, np. przez szlifowanie lub piaskowanie, może również znacznie poprawić przyczepność.

Przetwarzanie

Metody stosowania.

Ręczny pistolet ciśnieniowy na naboje 310 ml, pistolet na sprężone powietrze. Polecamy wariant z tłoczyskiem (WEICON pistolet kartuszowy na sprężone powietrze), automatyczne systemy dozowania.

Łączenie części klejonych

Aby zapewnić optymalne zwilżenie, łączone elementy muszą być łączone szybko, zanim na kleju utworzy się pierwsza warstwa (czas tworzenia się warstwy).

Przechowywanie

Okres przydatności do użycia kleju montażowego WEICON wynosi 18 miesięcy w przypadku przechowywania bez otwierania w normalnych warunkach (+23 °C i 50 % wilgotności względnej).

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas przetwarzania produktów WEICON należy przestrzegać danych fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych oraz przepisów zawartych w naszych Kartach Bezpieczeństwa WE (www.weicon.de).

Akcesoria

- | | |
|----------|---|
| 13955031 | Aplikator z końcówką „V” do wszystkich kartuszy |
| 13250001 | Pistolet do kartridży "Standard" |
| 13250002 | Pistolet do kartridży "Special" |
| 13250009 | Pneumatyczny pistolet dozujący |

Dostępne opakowania

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 16500310 | Klej montażowy, 310 ml, jasnobeżowy |
|----------|-------------------------------------|

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiążące. Z powodu nieznanego warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za ich przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Klej montażowy

Kleje rozpuszczalnikowe

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiążące. Z powodu nieznanego warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za ich przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr