

Uretano 90 SF



Curado rápido, autonivelante, prácticamente sin contracción

WEICON Uretano 90 SF es una resina flexible para coladas de curado rápido y autonivelante que seca prácticamente sin contracción. Además de su alta velocidad de curado y de su alta fuerza adhesiva, se caracteriza también por su alta resistencia estática permanente.

La masa es especialmente adecuada para trabajos de colada de alta precisión, como la fijación de anclajes, sensores, dispositivos de fijación o soportes de medición por láser.

El Uretano 90 SF se adhiere a una amplia variedad de materiales como metal, concreto, caucho, madera, fibra de vidrio y muchos otros y puede ser utilizado en muchas aplicaciones industriales.

Características

Color	Marrón
-------	--------

Procesamiento

Relación de mezcla por peso	100:23
Relación de mezcla por volumen	100:31
Viscosidad de la mezcla	3.000 mPa·s
Densidad de la mezcla	1,6 g/cm ³

Tiempo de curado

Mecánicamente resistente después	2 - 3 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia)	24 horas

Propiedades mecánicas después del curado

Resistencia a la flexión	100
Dureza (Shore D)	90
Resistencia media a la tracción con un espesor de 1.5mm según DIN 1465	
Acero 1.0338 arenado	22 N/mm ²
Acero inoxidable V2A arenado	25 N/mm ²
Aluminio arenado	14 N/mm ²
Acero galvanizado en caliente	7

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	-60 to +90°C
Resistencia al moldeo térmico	DIN EN ISO 75-2 +52 °C

Instrucciones de uso

A la hora de usar los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Mezcla

100:23

Almacenaje

Almacenar el WEICON Uretano en un lugar seco y a temperatura ambiental. A temperaturas entre +18 °C y +25 °C, los envases cerrados pueden ser almacenados por lo menos 6 meses después de la fecha de entrega. Los envases abiertos deben ser usados antes de 3 meses.

Incluye

Harz & Härter | Instrucciones de Uso | Espátula de aplicación | Guantes protectores

Tamaños de envases disponibles

10519005 Uretano 90 SF, 0,55 kg, Marrón

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota: Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr