

# Easy-Mix N 5000 Adhesivo Epoxi



Casi incoloro | transparente como el vidrio | líquido | nivelación automática | tiempo de manipulación corto

WEICON Easy-Mix N 5000 es un adhesivo transparente, líquido, autonivelante y de alta resistencia, que tiene una vida útil de 20 minutos.

Easy-Mix N 5000 se puede utilizar en muchos materiales, como metal, plástico, compuestos de fibra, cerámica, vidrio, piedra o madera. Es especialmente adecuado para uniones que requieren un aspecto atractivo.

La Pistola Dosificadora Easy-Mix D 50 es necesaria para procesar productos Easy-Mix en cartuchos de 50 ml.

## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Consistencia     | líquido                                    |
| Color            | Casi incoloro, transparente como el vidrio |
| Caducidad mínima | a temperatura ambiente                     |

## Procesamiento

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura de procesamiento | +10°C hasta +35°C |
| Temperatura del secado       | +6 °C - +40 °C    |
| Relación de mezcla por peso  | 1:1               |
| Viscosidad de la mezcla      | a +20 °C          |
| Densidad de la mezcla        | 5.000 mPa·s       |
| Holgura máxima               | 1,07 g/cm³        |

## Tiempo de curado

|                          |                           |          |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| Tiempo de manipulación   | a 20°C, mezcla de 10 ml   | 20 min.  |
| Sólido a mano            | (35 % de la resistencia)  | 60 min.  |
| Mecánicamente resistente | (50 % de la resistencia)  | 3 horas  |
| Fuerza final             | (100 % de la resistencia) | 48 horas |

# Adhesivos Epoxi

Sistemas de Resina Epoxi

## Propiedades mecánicas después del curado

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Resistencia a la tracción  | DIN EN ISO 527-2 | 40 MPa            |
| Módulo E (Tracción)  | DIN EN ISO 527-2 | 1.700 - 2.000 MPa |
| Resistencia a la compresión:   | DIN EN ISO 604   | 10 MPa            |
| Resistencia a la flexión   | DIN EN ISO 178   | 50 MPa            |
| Dureza (Shore D)   | DIN ISO 7619     | 65                |
| Resistencia media a la tracción con un espesor de 1.5mm según DIN 1465 |                  |                   |
| Acero 1.0338 tratado con chorro de arena                               | 21 N/mm²         |                   |
| Aluminio tratado con chorro de arena                                   | 19 N/mm²         |                   |
| PVC rígido lijado  | 14 N/mm²         |                   |

## Características térmicas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Resistencia a la temperatura                  | -50 °C hasta +100°C |
| Tª después del secado a temperatura ambiental | (DSC)               |
| Tª después del templado                       | (DSC)               |
| Difusividad térmica                           | 0,121 mm²/s         |
| Conductividad térmica                         | DIN EN ISO 22007-4  |
| Capacidad térmica                             | DIN EN ISO 22007-4  |

## Características eléctricas

|                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Resistencia de contacto | DIN EN 62631-3        | 1,59·10¹² Ω·m |
| Resistencia dieléctrica | DIN EN 60243-1 (20°C) | >30 kV/mm     |

## Autorizaciones / Directrices

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| MIL-Spec | corresponde a | MIL-A-47284A |
|----------|---------------|--------------|

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Pretratamiento de superficies

Para obtener una perfecta adherencia es necesario que las superficies a unir estén limpias y secas (por ejemplo, limpiar y desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON).

## Aplicación

Los productos de la línea WEICON Easy-Mix pueden ser procesados directamente del cartucho doble con la boquilla estática contenida en el envase. Los primeros 5 cm del cordón no deben ser usados. El adhesivo se aplica en una de las superficies a unir.

El tiempo de manipulación indicado se refiere a una preparación de 10 ml de material a la temperatura ambiental. Con cantidades más grandes, el secado es más rápido. Las temperaturas altas reducen también el tiempo de manipulación y endurecimiento (regla general: cada aumento de +10°C sobre la temperatura ambiental reduce a la mitad el tiempo de manipulación y endurecimiento). Las temperaturas bajo +16°C prolongan considerablemente el tiempo de aplicación y endurecimiento. A partir de +5°C aproximadamente ya no tiene lugar reacción alguna.

## Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Easy-Mix N 5000 Adhesivo Epoxi

Sistemas de Resina Epoxi

## Adhesivos Epoxi

### Almacenamiento

Los Adhesivos Epoxi WEICON deben almacenarse en un lugar seco a temperatura ambiente. Los envases sin abrir deben almacenarse a temperaturas entre +18 °C y +25 °C. Proteger de la luz solar directa. El incumplimiento de estas instrucciones de almacenamiento reducirá la vida útil a 6 meses. Por lo general, las resinas epoxi tienden a cristalizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Este efecto se ve incrementado por grandes fluctuaciones de temperatura. Este efecto se ve incrementado por grandes fluctuaciones de temperatura, por ejemplo durante el transporte, especialmente en los meses de invierno. Esto tiene un impacto negativo en el procesamiento, curado y datos técnicos, y, sin embargo, puede revertirse calentando el producto (hasta máx. +50 °C, sin llama directa). En los adhesivos epoxi WEICON, la cristalización se reduce por la cuidadosa elección y combinación de las resinas base (bisfenol A y F).

### Volumen del suministro

Adhesivo | Boquilla Mezcladora Quadro A

### Accesorios

- 10005237 Pistola dosificadora Easy-Mix D 50, 1 Pieza  
10005236 Boquilla Mezcladora Quadro A, 1 Pieza, azul  
10068261 Punta de dosificación, 1 Pieza  
10101999 WEICON Aplicador Easy-Mix, 1 x 1:1 | 2:1

### Tabla de conversión

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in   |
| mm/25,4 = inch       | Nm x 0,738 = lb·ft   |
| µm/25,4 = mil        | Nm x 141,62 = oz·in  |
| N x 0,225 = lb       | mPa·s = cP           |
| N/mm² x 145 = psi    | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi      | kV/mm x 25,4 = V/mil |

### Tamaños de envases disponibles

- 10050677 Easy-Mix N 5000 Adhesivo Epoxi, 50 ml, Casi incoloro, transparente como el vidrio

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr