

# Cinta de Reparación



**Cinta de reparación flexible, duradera y autosellable para aplicaciones interiores o exteriores.**

Cinta de reparación flexible, duradera y autosellable hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio para reparaciones rápidas de emergencia en interiores o exteriores. La cinta de reparación está impregnada con una resina especial que se activa en contacto con el agua.

Se caracteriza por una aplicación muy simple y rápida y tiene propiedades adhesivas muy fuertes en casi todas las superficies. Después de sólo 30 minutos la cinta está completamente curada y se puede cargar. Después de curar, la cinta puede ser lijada y pintada.

La cinta puede ser procesada sin herramientas adicionales y se utiliza para reparaciones fiables y duraderas en la industria, la artesanía, el hogar, el camping y el bricolaje.

## Características

Color blanco

## Procesamiento

Temperatura de trabajo +10°C hasta +35 °C

## Tiempo de curado

Sólido a mano (35 % de la resistencia) 7 min.

Fuerza final (100 % de la resistencia) 30 min.

## Propiedades mecánicas después del curado

Resistencia a la tracción 35 MPa

Resistencia a la compresión: 30 bar

Dureza (Shore D) ASTM D 1706 70

## Características térmicas

Resistencia a la temperatura -50 °C hasta +120 °C for a short period of time +150 °C

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Almacenaje

Store WEICON Repair-Tape at room temperature. Unopened containers can be stored at temperatures of +18°C to +28°C for at least 24 months after delivery.

## Incluye

Guantes | Cinta de Reparación

## Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F

mm/25,4 = inch

µm/25,4 = mil

N x 0,225 = lb

N/mm<sup>2</sup> x 145 = psi

MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in

Nm x 0,738 = lb·ft

Nm x 141,62 = oz·in

mPa·s = cP

N/cm x 0,571 = lb/in

kV/mm x 25,4 = V/mil

## Tamaños de envases disponibles

- 10710515 Cinta de Reparación, 1,5 m x 5 cm, blanco
- 10710536 Cinta de Reparación, 3,5 m x 5 cm, blanco
- 10711036 Cinta de Reparación, 3,5 m x 10 cm, blanco

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



## Nota

Las especificaciones y recomendaciones que figuran en esta ficha técnica no deben considerarse características garantizadas del producto. Se basan en nuestros ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación individuales escapan a nuestro conocimiento, control y responsabilidad, esta información se facilita sin ningún compromiso. Garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. No obstante, se recomienda realizar pruebas prácticas y de laboratorio propias y adecuadas para averiguar si el producto en cuestión cumple las propiedades solicitadas. De ellos no puede derivarse ninguna afirmación. El usuario es el único responsable de las aplicaciones no adecuadas o distintas de las especificadas.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
 Emiratos Árabes Unidos  
 teléfono +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 República Checa  
 teléfono +42 (0) 417 533 013  
 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Sede principal)  
 Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
 Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
 Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
 Canadá  
 teléfono +1 (877) 620 8889 34  
 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
 España  
 teléfono +34 (0) 914 7997 34  
 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
 Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
 Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Turquía  
 Teléfono +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr  
 www.weicon.com.tr