

Protección anticorrosiva y de superficies

Spray Latón



De primera calidad y gran efecto

El Spray Latón WEICON es un revestimiento metálico puro con un gran contenido de latón y el color típico del latón. Es apto para la protección y mejoramiento del aspecto de diversos materiales.

El Spray Latón WEICON puede aplicarse para trabajos de restauración, para fines de decoración, en la artesanía, trabajos de hobby y de aficionados. Es apto para mejorar ulteriormente piezas cromadas en amarillo que fueron dañadas por perforación, soldadura o fresado.

Datos técnicos

Exento de silicona	sí
Área de aplicación	Interiores y exteriores
Aglomerante	Resina de acrilato
Pigmento	Pigmentos de latón
Pureza de los pigmentos	aprox. 99,9% Ms
Proporción de metal en la película seca	~52 %
Temperatura de procesamiento	+5°C hasta +35°C, ideally +18°C hasta +35°C
Imprimación recomendada	Spray Zinc
Consumo	a 1,5 de claustro ~ 2 m²
Engrosor de la capa con 1,5 pasadas en cruz aprox.	20 - 30 µm
Seco al polvo después de	10 min.
Caducidad mínima	a temperatura ambiente 24 meses
Secado final después de	4-6 horas
Corte reticular	DIN 53151/ISO 2409 Corte reticular GT 0 hasta GT 1
Prueba de flexión alrededor de un mandril	DIN EN ISO 1519 No se presentan fisuras
Capa previa	No necesario
Densidad	0,9 g/cm³
Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +300 °C

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.