

Protección anticorrosiva y de superficies

Spray Cromo-Plata



Sellado de gran brillo de superficies a base de aluminio

El Spray Cromo-Plata WEICON es un revestimiento de superficies de gran brillo. El alto grado de brillantez se logra mediante la especial composición y la gran pureza de los pigmentos metálicos.

El Spray Cromo-Plata puede utilizarse para prototipos y piezas de muestra, azogamientos (por ejemplo reflectores), para la construcción de ferias y exposiciones, para trabajos de decoración de gran efecto y para el mejoramiento de los más diversos materiales.

Datos técnicos

Exento de silicona	sí
Área de aplicación	Interiores
Aglomerante	Resina natural
Pigmento	Pigmentos en forma de escamas de aluminio
Pureza de los pigmentos	aprox. 99,5% Al
Proporción de metal en la película seca	-15 %
Temperatura de procesamiento	+5°C hasta +35°C, ideally +18°C hasta +35°C
Imprimación recomendada	Spray Zinc
Consumo	a 1,5 de claustro ~ 2 m ²
Engrosor de la capa con 1,5 pasadas en cruz aprox.	10 - 20 µm
Seco al polvo después de	10 min.
Caducidad mínima	a temperatura ambiente 24 meses
Secado final después de	4-6 horas
Corte reticular	DIN 53151/ISO 2409 Corte reticular GT 0 hasta GT 1
Prueba de flexión alrededor de un mandril	DIN EN ISO 1519 No se presentan fisuras
Capa previa	No necesario
Densidad	0,8 g/cm ³
Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +400 °C

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.