Contact Activador Spray



NSF Nonfood Compounds Program Listed **P1** Registration **155051**

Activador a base de heptano para los adhesivos de cianoacrilato de WEICON

El Activador acelera el endurecimiento de los adhesivos de cianoacrilato WEICON Contact.

El Activador permanece activo por aprox. un minuto si la aplicación tiene lugar en superficies absorbentes, por ejemplo, maderas, materiales celulares, etc. y en toda superficie tratada con productos químicos, por ejemplo, metales galvanizados, etc.

Si las superficies no son absorbentes, el Activador permanece activo hasta 12 horas aproximadamente.

La aplicación del Activador es conveniente: Con tipos altamente viscosos de WEICON Contact, grandes espesores de capa, superficies absorbentes y porosas, materiales pasivos (superficies alcalinas, tales como piezas metálicas galvanizadas) y condiciones ambientales desfavorables (temperaturas bajas < +15°C/+59°F, humedad del aire demasiado baja < 30%).

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Pretratamiento de superficies

Para obtener una perfecta adherencia es necesario que las superficies a unir estén limpias y secas (limpiar y desengrasar con el Limpiador de Superficies WEICON). Las superficies lisas deben ser lijadas mecánicamente. Para obtener una mejor adhesión en los plásticos difíciles a pegar (ej. PE, PP, POM, PTFE), elastómeros termoplásticos y siliconas, se puede aplicar el WEICON CA Primer en la superficie.

Aplicación

Rociar una buena cantidad del Spray Activador desde una distancia de aprox. 30 cm en una de las superficies a pegar. Antes de unir las partes, dejar evaporar el Activador por aprox. 30 segundos. Aplicar el adhesivo de cianoacrialato uniformemente y en una cantidad suficiente en la superficie no activada y unir las partes con ligera presión. Rociar el Activador en los residuos de adhesivo sobrantes, dejarlos secar y removerlos. El Spray Activador puede atacar tanto las superficies pintadas como los termoplásticos. Comprobar la compatibilidad de la superficie antes de la aplicación.

Volumen del suministro

Activador | Bote de spray

Tamaños de envases disponibles

10000282 Contact Activador Spray, 150 ml

Tabla de conversión

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Características

Exento de silicona		sí
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	12 meses

Procesamiento

Temperatura de procesamiento	+10°C hasta +30°C

Autorizaciones / Directrices

NSF	P1 (FDA 21 CFR)

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr