

Set O-Ring y Accesorios para cianoacrilatos

Contact Activador Spray



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051

Activador a base de heptano para los adhesivos de cianoacrilato de WEICON

El Activador acelera el endurecimiento de los adhesivos de cianoacrilato WEICON Contact.

El Activador permanece activo por aprox. un minuto si la aplicación tiene lugar en superficies absorbentes, por ejemplo, maderas, materiales celulares, etc. y en toda superficie tratada con productos químicos, por ejemplo, metales galvanizados, etc.

Si las superficies no son absorbentes, el Activador permanece activo hasta 12 horas aproximadamente.

La aplicación del Activador es conveniente: Con tipos altamente viscosos de WEICON Contact, grandes espesores de capa, superficies absorbentes y porosas, materiales pasivos (superficies alcalinas, tales como piezas metálicas galvanizadas) y condiciones ambientales desfavorables (temperaturas bajas < +15°C/+59°F, humedad del aire demasiado baja < 30%).

Características

Exento de silicona	si
Caducidad mínima	a temperatura ambiente

12 meses

Procesamiento

Temperatura de procesamiento	+10°C hasta +30°C
------------------------------	-------------------

Autorizaciones / Directrices

MIL-Spec	corresponde a	MIL-T-83523
----------	---------------	-------------

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr