

Primer K 200



Para superficies no absorbentes o laqueadas de plástico

Para el tratamiento previo de superficies no absorbentes, plásticos plásticos (ABS, PVC duro, PA6.6, plástico reforzado por fibras de vidrio, fieltro de resina, PUR), superficies pintadas, metálicas (aluminio, acero, acero VA, latón, cinc, hojalata) así como elastómeros (EPDM).

Datos técnicos

Base	Resina sintética, contiene disolventes
Densidad	0,77 g/cm ³
Temperatura de procesamiento	+10°C hasta +35°C
Aplicación del adhesivo a más tardar después de	24 horas
Consumo	20 - 40 ml/m ²
Caducidad mínima a temperatura ambiente	12 meses
Autorizaciones / Directrices	
Código ISSA	75.509.24
MIL-Spec	corresponde a A-A-3161

Pretratamiento de superficies

Las superficies que se deben tratar tienen que estar secas, limpias y libres de grasa (p. ej. con el Limpiador de Superficies WEICON).

Aplicación

Agitar el WEICON Primer antes del uso y aplicarlo en una capa fina con un trapo limpio. Observar los tiempos de evaporación:

Primer M 100 min. 10 min., max. 24 horas

Primer K 200 min. 10 min., max. 24 horas

Primer S 300 min. 60 min., max. 4 horas

Primer P 400 min. 10 min., max. 1 hora

Primer E 500 min. 60 min., max. 8 horas

La subsiguiente unión de las partes debe realizarse dentro del período indicado. Dejar evaporar por suficiente tiempo. En el caso de un almacenaje prolongado o de un nuevo ensuciamiento, las superficies deben ser limpiadas e imprimadas de nuevo. Es imprescindible examinar la compatibilidad de materiales desconocidos.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

10023567 Primer K 200, 250 ml
10061202 Primer K 200, 25 ml

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr