

AL-T Grasa de Alto Rendimiento



Grasa para altas temperaturas | lubricación de larga duración

WEICON AL-T es adecuado para cojinetes de rodillos y de deslizamiento, articulaciones, palancas, guías de deslizamiento, husillos, ejes estriados, y a todas las velocidades de deslizamiento permitidas para la lubricación con grasa. AL-T puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales.

Datos técnicos

Descripción breve	DIN 51502	KPL 2 R -20
Clasificación de la consistencia	DIN 51818	Clase NLGI 2
Aceite base		Aceite mineral
Espesante base		Jabón complejo de aluminio
Color		marrón oscuro
Densidad	(+20°C) DIN 51757	0,94 g/cm³
Exento de silicona		sí
VKA-TEST Carga de mercancías	DIN 51350	2.200 N
Prueba VKA Carga de soldadura	DIN 51350	2.400 N
VKA-TEST Valor de Calota	DIN 51350 (1Min/1000N)	2 mm
Coeficiente de velocidad		200.000
Penetración de la marcha	DIN ISO 2137	265 - 295 1/10 mm
Resistencia al agua	DIN 51807	0 - 90
Capacidad térmica	DIN EN ISO 22007-4	1,49 J/(g·K)
Conductividad térmica	DIN EN ISO 22007-4	0,372 W/m·K
Resistencia dieléctrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	11,0 kV/mm
Punto de goteo	IP 396	> 210 °C
Viscosidad del aceite base (40 °C)	DIN 51 562	230 mm²/s
Viscosidad del aceite base (+100 °C)	DIN 51 562	15 mm²/s
EMCOR-Prueba de corrosión	DIN 51802 (agua destilada)	0 / 0
Difusividad térmica		0,265 mm²/s
Resistencia a la temperatura		de -25 °C a +190 °C
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	24 meses

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.509.01
Código IMPA	450444/450445
MIL-Spec	corresponde a MIL-PRF-81329 MIL-PRF-46147

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Aplicación

AL-T La Grasa de Alto Rendimiento puede aplicarse en la cantidad deseada sobre la pieza que se desea lubricar con la Espátula de Procesamiento o la Espátula de Contorno Flexy. El contenido de los cartuchos de 400 g puede inyectarse fácilmente con una pistola especial para cartuchos, por ejemplo, conforme a la norma DIN 1283.

Almacenamiento

Los Lubricantes Multiusos WEICON deben almacenarse en un ambiente seco y a temperatura ambiente. Los envases sin abrir deben almacenarse a temperaturas comprendidas entre +18 °C y +28 °C. Los envases abiertos deben volver a cerrarse herméticamente.

Accesorios

10000147	Desengrasante S, 500 ml, transparente
10000347	Desengrasante S, 5 L, Incoloro, transparente
10039119	Limpiador Rápido, 500 ml, Incoloro, transparente
10055297	Limpiador Industrial, 500 ml
10010887	Espátula de Procesamiento, 1 Pieza
10022562	Espátula de Procesamiento, 1 Pieza
10010066	Espátula de Contorno Flexy, 1 Pieza
10065455	Brocha 35, larga, Adhesivo, 1 Pieza

Equipamiento recomendado

Fettpresse	pañó sin pelusa
------------	-----------------

Tamaños de envases disponibles

10047421	AL-T Grasa de Alto Rendimiento, 0,4 kg, marrón oscuro
10047422	AL-T Grasa de Alto Rendimiento, 1 kg, marrón oscuro
10047423	AL-T Grasa de Alto Rendimiento, 5 kg, marrón oscuro
10047424	AL-T Grasa de Alto Rendimiento, 25 kg, marrón oscuro

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

AL-T Grasa de Alto Rendimiento

Lubricantes Multiusos

Tabla de conversión

$$({}^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = {}^{\circ}\text{F}$$

$$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$$

$$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$$

$$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$$

$$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$$

$$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$$

$$\text{N/cm} \times 0,571 = \text{lb/in}$$

$$\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$$

	AL-W Grasa de Alto Rendimiento	AL-M Grasa de Alto Rendimiento	AL-F Grasa de Alto Rendimiento	AL-T Grasa de Alto Rendimiento	AL-H Grasa de Alto Rendimiento	Grasa de Silicona	Grasa de Silicona HV
Wälzlager	x	x	x	x	x		
Gleitlager	x	x	x	x	x		
Ketten	x						
Gelenke	x	x	x	x	x	x	x
Hebel	x	x	x	x	x	x	x
Gleitführungen	x	x	x	x	x	x	x
Linearführungssysteme				x	x	x	x
Spindeln	x	x	x	x	x	x	x
Keilwellen	x	x	x	x			
Nockenwellen		x	x				
Federn		x					
Offene_Getriebe	x	x	x				
Schneckengetriebe	x	x	x				
Drahtseile	x						

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.