

WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas



Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes

Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes y bridas

Datos técnicos

Color	rojo
Fluorescente	Si
Para uniones roscadas hasta	M 36
Viscosidad	6.000 mPa·s
Holgura máxima	0,25 mm
Resistencia a la rotura	30 - 40 Nm
Fuerza residual	10 - 15 Nm
Resistencia al cizallamiento Nmm ² (DIN 54452)	10 - 20 N/mm ²
Sólido a mano	40 - 60 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia)	6-12 horas
Resistencia a la temperatura	-60 °C hasta +150 °C
Caducidad mínima	a temperatura ambiente 24 meses
Druckfestigkeit	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	500 bar
M 8x12 max.	400 bar
M 10x16 max.	300 bar

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.27
Código IMPA	450832
MIL-Spec	corresponde a MIL-T-83523

Sellador de tuberías y roscas

Pretratamiento de superficies

Limpiar las superficies de estanqueidad.

Aplicación

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

Almacenamiento

Conservar WEICONLOCK en su envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa. El aire del interior del envase ayuda a mantener la estabilidad de almacenamiento.

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Accesorios

- 10021433 Activador F., 200 ml, verde
- 10001256 Punta de dosificación, 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

- 10019989 WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas, 200 ml, rojo
- 10042724 WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas, 50 ml, rojo

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr