WEICONLOCK®

# Sellador de tuberías y roscas

# WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas



## Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes

Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes y bridas

**Datos técnicos**

| | | |
|---|---|---|
| Color | | rojo |
| Fluorescente | | Si |
| Para uniones roscadas hasta | | M 36 |
| Viscosidad | | 6.000 mPa·s |
| Holgura máxima | | 0,25 mm |
| Resistencia a la rotura | | 30 - 40 Nm |
| Fuerza residual | | 10 - 15 Nm |
| Resistencia al cizallamiento Nmm² (DIN 54452) | | 10 - 20 N/mm² |
| Sólido a mano | | 40 - 60 min. |
| Fuerza final | (100 % de la resistencia) | 6-12 horas |
| Resistencia a la temperatura | | -60 °C hasta +150 °C |
| Caducidad mínima | a temperatura ambiente | 24 meses |
| Druckfestigkeit | | |
| M 3x6 | max. | 1500 bar |
| M 4x6 | max. | 1500 bar |
| M 5x8 | max. | 1500 bar |
| M 6x10 | max. | 500 bar |
| M 8x12 | max. | 400 bar |
| M 10x16 | max. | 300 bar |

**Autorizaciones / Directrices**

| | |
|---|---|
| Código ISSA | 53.402.27 |
| Código IMPA | 450832 |

### Pretratamiento de superficies

Limpiar las superficies de estanqueidad.

### Aplicación

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

### Almacenamiento

Conservar WEICONLOCK en su envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa. El aire del interior del envase ayuda a mantener la estabilidad de almacenamiento.

### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

### Accesorios

10021433 Activador F, 200 ml, verde
10001256 Punta de dosificación, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

10019989 WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas, 200 ml, rojo
10042724 WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas, 50 ml, rojo

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr