

WEICONLOCK® AN

305-72 Sellado de Tubos y Bridas



Sellador de tuberías y roscas (con PTFE) sellado inmediato | agua potable y certificado DVGW

Sellado de tuberías y bridas con PTFE, sellado inmediato, certificado DVGW

Datos técnicos

Color	blanco
Fluorescente	No
Para uniones roscadas hasta	M 80 R 3"
Viscosidad	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Holgura máxima	0,4 mm
Resistencia a la rotura	7 - 10 Nm
Fuerza residual	2 - 4 Nm
Resistencia al cizallamiento Nmm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Sólido a mano	20 - 40 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia)	5-10 horas
Resistencia a la temperatura	-60°C hasta +150°C
Caducidad mínima	a temperatura ambiente
Druckfestigkeit	
M 3x6	max.
M 4x6	max.
M 5x8	max.
M 6x10	max.
M 8x12	max.
M 10x16	max.


Autorizaciones / Directrices

Instituto de la Salud	UBA KTW-BWGL
AGA	AS 4623-2008
Código ISSA	75.628.34/35
MIL-Spec	corresponde a MIL-A-46106


Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

Sellado de bridas

Velocidad de reacción de varios materiales



Velocidad de reacción en diferentes espacios




Pretratamiento de superficies

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON. La aplicación de WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por ejemplo, en tornillos en el estado de entrega. No obstante, hay que considerar: Como más limpias están las superficies, mejores son los resultados de la unión.

WEICONLOCK® AN 305-72 Sellado de Tubos y Bridas


Reacción con Activador F



Aplicación

Aplicar WEICONLOCK uniformemente con la boquilla dosificadora del PEN. Evitar el contacto directo de la boquilla con el metal. Aplicar WEICONLOCK alrededor de la rosca. Atornillar la rosca del tubo y apretarla a la posición deseada. Cuando se utilice como sellado de brida, aplicar un cordón continuo a un lado de la brida, unir las piezas rápidamente y atornillar bien. No volver a verter al envase el WEICONLOCK que estaba en contacto con metal. Muy pequeñas partes metálicas resultan en el secado de WEICONLOCK dentro del envase. Se recomienda el uso de sistemas de dosificación en la producción en serie.


Velocidad de reacción a temperatura



Almacenamiento

Conservar WEICONLOCK en su envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa. El aire del interior del envase ayuda a mantener la estabilidad de almacenamiento.


Envejecimiento por calor



Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Resistencia en el calor



Accesorios

- 10021433 Activador F., 200 ml, verde
10001256 Punta de dosificación, 1 Pieza

Tamaños de envases disponibles

- 10026707 WEICONLOCK® AN 305-72 Sellado de Tubos y Bridas, 300 ml, blanco
10042754 WEICONLOCK® AN 305-72 Sellado de Tubos y Bridas, 50 ml, blanco
10044370 WEICONLOCK® AN 305-72 Sellado de Tubos y Bridas, 200 ml, blanco

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.