

# WEICONLOCK® AN 305-78 Sellado de Tubos y Bidas



Sellador de tuberías y roscas para materiales pasivos | agua potable y certificado DVGW | BAM

Sellado de tuberías y roscas para materiales pasivos, certificado DVGW, exento de símbolos de peligro

## Datos técnicos

Color	amarillo
Fluorescente	Si
Para uniones roscadas hasta	M 80 R 3"
Viscosidad	50.000 - 80.000 ht mPa·s
Holgura máxima	0,5 mm
Resistencia a la rotura	11 - 16 Nm
Fuerza residual	4 - 7 Nm
Resistencia al cizallamiento Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	6 - 13 N/mm <sup>2</sup>
Sólido a mano (35 % de la resistencia)	25 - 50 min.
Fuerza final (100 % de la resistencia)	4-8 horas
Resistencia a la temperatura	-60°C hasta +150°C
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

## Autorizaciones / Directrices

Instituto de la Salud	UBA KTW-BWGL
Código ISSA	53.402.03
Código IMPA	450803
MIL-Spec	corresponde a MIL-T-83523

## Sellador de tuberías y roscas

### Pretratamiento de superficies

Limpiar las superficies de estanqueidad.

### Aplicación

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

### Almacenamiento

Conservar WEICONLOCK en su envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa. El aire del interior del envase ayuda a mantener la estabilidad de almacenamiento.

### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

10021433	Activador F, 200 ml, verde
10001256	Punta de dosificación, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

10037366	WEICONLOCK® AN 305-78 Sellado de Tubos y Bidas, 200 ml, amarillo
10042758	WEICONLOCK® AN 305-78 Sellado de Tubos y Bidas, 50 ml, amarillo

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
[info@weicon.sg](mailto:info@weicon.sg)

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)