

Spray Zinco tipo brillante



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013

Protezione anticorrosione catodica durevole tono di colore simile a superfici zincate a caldo

WEICON Spray Zinco "tipo brillante" è approvato TÜV, offre una protezione catodica durevole su tutte le superfici metalliche. È di colore chiaro assimilato al colore della zincatura a caldo.

WEICON Spray Zinco "tipo brillante" forma uno strato protettivo a rapida essiccazione ed alta qualità di aderenza composto da scaglie di zinco microfine. Le scaglie di zinco formano uno strato molto resistente contro agenti atmosferici estremi.

WEICON Spray Zinco "tipo brillante" trova utilizzo per protezione di parti forate o saldate, come strato conduttore intermedio durante la saldatura a punti e per la protezione di superfici metalliche dalla corrosione in genere.

Data tecnici

Campo di applicazione	interni ed esterni	
Legante	resina alchidica modificata	
Pigmento	scaglie di zinco e alluminio	
Purezza dei pigmenti	ca. 99,9% Zn/ca. 99,5% Al	
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta	~70 %	
Temperatura di lavorazione	+5°C a +35°C, idealmente +18°C a +35°C	
Primer (fondo) consigliato	Spray allo zinco	
Resa	Ogni 1,5 stato incrociato	150 ml/m ²
Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca.	30 - 50 µm	
fuori polvere dopo	15 Min.	
Catalizzazione completata dopo	12 ore	
Sovraverniciabile	dopo 24 ora	
Campitura	DIN 53151/ISO 2409	Valore taglio di quadratura GT 0 a GT 1
prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura
finitura	non necessario	
Densità	1,0 g/cm ³	
Termostabilità	-50 a +300	
Tempo di stoccaggio	24 mesi	

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.07	
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 576 ore	

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

Lavorazione

Agitare prima dell'uso, fino a quando è chiaramente udibile il rumore della sfera presente nella bomboletta. Spruzzare uniformemente a temperatura ambiente (ca. +20°C) da una distanza di ca. 25 cm, in direzione trasversale. Fuori polvere dopo circa 15 minuti, completamente indurito in circa 10-12 ore.

Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

Disponibile nei seguenti formati

11001400 Spray Zinco tipo brillante, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr