

## Protettivi per superfici ed anticorrosivi

# Galva-Spray



**Protettivo anticorrosione catodico durevole, verniciabile|colore assimilato a superfici appena zincate a caldo|>450 ore prova in nebbia salina DIN EN ISO 9227**

WEICON Galva-Spray serve come rivestimento protettivo durevole per tutte le superfici metalliche. Protegge i metalli contro ruggine e corrosione, è a rapida essiccazione e possiede elevata qualità di aderenza.

Lo spray è resistente all'acqua dolce e salata, termostabile fino a ca. +300°C (+572°F). Parti metalliche protette con WEICON Galva-Spray hanno superato le 450 ore di prova in nebbia salina (DIN EN ISO 9227) senza alcun segno di corrosione.

Lo spray serve per ritoccare zincature danneggiate mantenendo un tono di colore simile, come primer antiruggine di alta qualità (p.es. per verniciature di carrozzerie), come trattamento di parti forate e saldate e come strato conduttore intermedio durante la saldatura a punti.

### Data tecnici

Campo di applicazione	Per l'interno e l'esterno	
Legante	Resina acrilica	
Pigmento	Pigmenti di zinco e alluminio	
Purezza dei pigmenti	ca. 99,5% Al / ca. 94,0% Zn	
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta	-51 %	
Temperatura di lavorazione	+5 °C a +35°C, idealmente +18 °C a +25°C	
Primer (fondo) consigliato	Spray Zinco	
Resa	150 ml/m <sup>2</sup>	
Spessore del film a 1,5 strati incrociati ca.	20-40 µm	
fuori polvere dopo	15 Min.	
Catalizzazione completata dopo	12 ora	
Campitura	DIN 53151/ISO 2409	Valore taglio di quadrettatura GT 0 a GT 1
Test in nebbia salina	DIN 50021/ISO 53167	> 450 ore
prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura
finitura	non necessario	
Densità	0,9 g/cm <sup>3</sup>	
Termostabilità	-50 a +300	
Tempo di stoccaggio	24 Mese	

### Approvazioni / Linee guida

IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 450 Stunden	
-----	--------------------------------------	--

### Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per superfici.

### Lavorazione

Agitare prima dell'uso, fino a quando è chiaramente udibile il rumore della sfera presente nella bomboletta. Spruzzare uniformemente a temperatura ambiente (ca. +20°C) da una distanza di ca. 25 cm, in direzione trasversale. Fuori polvere dopo circa 15 minuti, completamente indurito in circa 10-12 ore.

### Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

### Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

### Disponibile nei seguenti formati

11005400 Galva-Spray, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr