

HT 300



Alta termostabilità | reticolazione acetica

WEICON HT 300 è molto resistente alle temperature fino a (+300 °C/+572 °F), esente da solventi, alta qualità adesiva, acetico, resistente agli agenti atmosferici, chimici e all'invecchiamento inoltre è molto elastico (allungamento alla rottura ca. 300%).

Il prodotto è adatto in particolare per incollaggi e sigillature termoresistenti e aderisce in modo ottimale ad acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali.

L'adesivo e sigillante può essere utilizzato in forni industriali, sistemi di gas combusti, sistemi di riscaldamento, condotti per evacuazione gas di scarico, camere calde e molti altri settori.

Dati tecnici

Base	polisiloxano acetato monocomp.
Colore	rosso
Tipo di indurimento	l'umidità dell'aria
Stabilità/ deflusso	ASTM D 2202 1.0 mm
Densità	1,18 g/cm³
Condizioni di catalizzazione	da +5°C a +40°C e dal 30% al 95% di umidità rel.
Temperatura di lavorazione	+5°C a +35°C
Tempo catalizzazione	nelle prime 24 ore 2 - 3 mm
Tempo formazione pellicola	8 Min.
Potere riempitivo max.	5 mm
Larghezza max. giunto sigillante:	25 mm
Resistenza alla trazione	ISO 37, S3A 2,5 N/mm²
Allungamento alla rottura (trazione)	ISO 37, S3A 300 %
Modulo di allungamento al 100%	ISO 37 S3A 0,9 N/mm²
Assorbimento dinamico max.	15 %
Variazione di volume	DIN 52451 < -6 %
Catalizzatore (Shore A)	DIN ISO 7619 30±5
Termostabilità	da -40 a +280, brev. (ca. 2 h) fino a +300
Classe di materiale	DIN 4102 B 2
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 12 mesi

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.634.20/21
-------------	--------------

Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti contaminanti quali polvere, sporcizia, olio, ecc. possono essere rimossi con WEICON Detergente per Superfici. Per superfici metalliche molto sporche raccomandiamo WEICON Detergente S, mentre WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere vecchie vernici e residui di colla. Moltissimi materiali possono essere incollati facilmente l'uno con l'altro. Per alcuni materiali o in caso di condizioni estreme è necessario l'uso di un attivatore (Primer). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

Lavorazione

Applicazione dalla cartuccia

Pistola manuale a stantuffo per cartucce da 310 ml, pistola pneumatica (consigliamo una variante con stantuffo), sistemi di dosaggio automatico

Applicazione dal tubetto

Spremere manualmente il tubetto, chiudere il tubetto immediatamente dopo l'utilizzo, consumare rapidamente confezioni già aperte.

Accoppiamento delle parti da incollare

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

HT 300

Per assicurare un aggrappaggio ottimale, le parti da incollare devono essere unite prima che si formi una pellicola sul collante (vedi tempo formaz. pellicola).

Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Accessori

- | | |
|----------|--|
| 10025241 | Ugello per cordone a "V", 1 pezzo |
| 10033114 | Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo |
| 10020751 | Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo |
| 10000441 | Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo |
| 10101992 | Ugello Clip Green Tube, 1 pezzo, trasparente |

Disponibile nei seguenti formati

- | | |
|----------|---|
| 10050414 | HT 300, 85 ml, rosso |
| 10104027 | HT 300, 280 ml (Green Tube), rosso |
| 10104059 | HT 300, 280 Set, rosso |
| 10104250 | HT 300, 280 ml (sacchetto di plastica), rosso |

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr