

Primer K 200



per superfici plastiche non assorbenti e verniciate

Per la preparazione di superfici non assorbenti, plastiche (ABS, PVC rigido, PA6.6, VTR, SMC, PUR), superfici verniciate, metalli (alluminio, acciaio, acciaio inox, ottone, zinco, lamiera) ed elastomeri (EPDM).

Data tecnici

Base	resina sintetica, contiene solventi
Densità	0,77 g/cm ³
Temperatura di lavorazione	+10°C a +35°C
Applicazione colla al più tardi dopo	24 ora
Resa	20 - 40 ml/m ²
Tempo di stoccaggio	12 Mese

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.509.24
-------------	-----------

Pretrattamento delle superfici

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e non devono presentare polvere né grasso (es. detergente per superfici WEICON).

Lavorazione

Agitare bene WEICON Primer prima dell'uso e applicare uno strato sottile con un panno di carta pulito. Rispettare i tempi di evaporazione:

Primer M 100 min. 10 minuti, max. 24 ore

Primer K 200 min. 10 minuti, max. 24 ore

Primer S 300 min. 60 minuti, max. 4 ore

Primer P 400 min. 10 minuti, max. 1 ore

Primer E 500 min. 60 minuti, max. 8 ore

Il successivo incollaggio deve essere effettuato entro gli intervalli di tempo prescritti. Non lasciare asciugare troppo poco. In caso di deposito prolungato o di sporco intermedio, ripulire nuovamente le superfici adesive o trattarle con il primer. Per i materiali sconosciuti è indispensabile una prova di idoneità e compatibilità.

Stoccaggio

In confezioni chiuse e condizioni normali (+23°C e il 50 % umidità relativa) il tempo di conservazione di WEICON Primer è di 6-12 mesi in base al tipo di prodotto.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

13550202	Primer K 200, 25 ml
13550225	Primer K 200, 250 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr