

Convertitore di Ruggine



Convertitore di ruggine e primer in un'unica operazione

WEICON Convertitore di Ruggine serve per la neutralizzazione della ruggine su superfici in ferro e acciaio. Convertitore di Ruggine arresta affidabilmente il processo di corrosione ed offre così una base per successivi rivestimenti superficiali. Grazie alla speciale formula il Convertitore di Ruggine penetra nella ruggine ed in un processo chimico converte l'ossido ferrico in uno strato nero stabile. Può essere utilizzato per il trattamento di parti arrugginite, p. es. su macchinari ed impianti, attrezzature agricole nonché veicoli.

Charakteristik

Caratteristiche	conversione della ruggine e primer in un'unica operazione
Base	Acido fosforico
Colore	bianco, lattiginoso
Odore	quasi inodore
Tempo di stoccaggio	24 Mese

Thermische Kennwerte

Termostabilità	-30 a +80 (-22 a +176 °F)
----------------	---------------------------

Chemische Kennwerte

Valore pH	2,5
-----------	-----

Approvazioni / Linee guida

Codice IMPA	450812
-------------	--------

Pretrattamento delle superfici

Il fondo deve essere asciutto, pulito ed esente da polvere, olio e grasso. Rimuovere i residui di ruggine, grasso, sporco e vernice con una spazzola metallica, un disco abrasivo, ecc. Rimuovere la polvere di smeriglio dalla superficie con WEICON Detergente S.

Lavorazione

Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo. Il Convertitore di Ruggine deve essere applicato omogeneamente ed in modo sottile con una spazzola o un rullo. Dopo 15 minuti la ruggine sul componente diventa nera. Se ciò non avviene, è necessario applicare un nuovo strato di prodotto dopo 30 minuti. Lasciar evaporare completamente le parti trattate prima della verniciatura da 3 a 24 ore (a seconda della temperatura ambientale).

Stoccaggio

Conservare nella confezione originale sigillata. Proteggere dalla luce diretta del sole e dal gelo. La temperatura di stoccaggio dovrebbe essere tra 5 °C e +15 °C. Conservare il contenitore in ambiente fresco, asciutto e ben areato.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Accessori

15810001	Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
15811002	Set di valvole per WSD 400, 1 pezzo
15811400	Bombola ad aria compressa WSD 400, 400 ml
15831001	Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo
15841500	Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo
15841501	Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo
15843001	Spruzzino "Speciale", 1 L

Disponibile nei seguenti formati

15152028	Convertitore di Ruggine, 28 kg, bianco, lattiginoso
15152001	Convertitore di Ruggine, 1 L, bianco, lattiginoso
15152005	Convertitore di Ruggine, 5 kg, bianco, lattiginoso
15152010	Convertitore di Ruggine, 10 kg, bianco, lattiginoso

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr