

## Adesivo per montaggio



### Adesivo a base di caucciù (SBR) a polimerizzazione rapida e universalmente applicabile

Adesivo a contatto veloce e a base di gomma sintetica per gli incollaggi in ambienti interni ed esterni. L'adesivo elastico di montaggio monocomponente è adatto a molti materiali, come legno e pannelli in fibra di legno, pannelli MDF, OSB e decorativi, acciaio, alluminio, plastica, PVC, gesso, cartongesso, ceramica, muratura, piastrelle, pietra e cemento. L'adesivo è adatto per il fissaggio rapido e permanente di battiscopa, pannelli, elementi per pavimenti, rivestimenti murali, mensole per finestre, soglie per porte, rivestimenti di porte in legno, profili decorativi e molto altro.

#### Dati tecnici

Base	Gomma sintetica (SBR)
Colore	beige chiaro
Carattere	pastoso
Densità	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità	200.000 mPa·s
Tempo formazione pellicola	1 Min.
Tempo catalizzazione	nelle prime 24 ore 2-3 mm
Condizioni di catalizzazione	23 °C e 50 % di umidità rel.
Potere riempitivo max.	5 mm
Temperatura di lavorazione	+5 a +40 °C
Tempo di stoccaggio	12 mesi
Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465	
MDF	2.7 N/mm <sup>2</sup>
Termostabilità	-40 a +100 °C

### Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti contaminanti quali polvere, sporco, olio, ecc. possono essere rimossi con il Detergente per superfici WEICON. Per superfici metalliche molto sporche raccomandiamo il WEICON Detergente S mentre il WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere vecchie vernici e residui di colla. La maggior parte dei materiali si lasciano incollare facilmente l'una con l'altra. Con alcuni materiali o in caso di condizioni estreme si richiede l'uso di un attivatore (Primer). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

### Lavorazione

Metodi di applicazione: Pistola a pressione manuale per cartucce da 310 ml, pistola ad aria compressa. Consigliamo una variante con stelo pistone (Pistola ad aria compressa WEICON), sistemi di dosaggio automatico. Accoppiamento delle parti da incollare: Per assicurare una bagnatura ottimale, le parti da incollare devono essere unite rapidamente prima che si formi una pellicola sul collante (vedi tempo formazione pellicola).

### Stoccaggio

In confezioni chiuse e condizioni normali (+23 °C/+73°F e il 50 % umidità relativa) WEICON Adesivo per montaggio può essere conservato fino a 12 mesi.

### Sicurezza e salute

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenute nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

### Accessori

13955031	Ugello per cordone a "V"
13250001	Pistola per cartucce silicone
13250002	Pistola per cartucce silicone "Special"
13250009	Pistola pneumatica a cartuccia

### Disponibile nei seguenti formati

16500310 Adesivo per montaggio, 310 ml, beige chiaro

### Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm <sup>2</sup> x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Attenzione  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

# Adesivo per montaggio

Qui puoi trovare il sito dei  
dettagli sui prodotti:



**Attenzione**  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr