

Paste di montaggio

Antigrippante High-Tech



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

Esente da metalli

WEICON Antigrippante High-Tech è resistente ad alte temperature, ha buone proprietà distaccanti, è esente da metalli, è compatibile con qualsiasi materiale ed è certificato NSF.

WEICON Antigrippante High-Tech è particolarmente idoneo quando paste metalliche potrebbero causare reazioni eletrolitiche, prodotti al nichel non possono essere usati per ragioni di salute e prodotti metallici scuri non possono essere usati per ragioni estetiche.

Dati tecnici

Colore	bianco
Densità (+20°C) DIN 51757	1,3 ± 0,1 g/cm³
Esente da silicone.	si
Test VKA livello di carico	DIN 51350 3.600 N/cm
Test VKA carico di saldatura	DIN 51350 3.800 N/cm
Test VKA Misura sfere	DIN 51350 1Min 0,7 mm
Penetrazione cono	DIN ISO 2137 310 - 340 1-10 mm
Resistenza all'acqua	DIN 51807 1 - 90
Capacità termica	DIN EN ISO 22007-4 1,574 J/(g·K)
Capacità di conduzione termica	0,675 W/m-K
Rigidità dielettrica	DIN EN 60243-1 (20°C) 6,3 kV/mm
Test in nebbia salina	DIN EN ISO 9227 > 170 h
Resistenza di contatto	DIN EN 62631-3-1 1,0 × 10¹⁵ Ω·cm
Contenuto di zolfo	DIN 51400 <0,1 %
Resistenza alla pressione	230 MPa
Diffusività termica	0,302 mm²/s
Termostabilità	da -40 a +1.400
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 24 mesi

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

Antigrippante High-Tech

Paste di montaggio

Disponibile nei seguenti formati

- 10015179 Antigrippante High-Tech, 30 g, bianco
- 10031277 Antigrippante High-Tech, 5 g, bianco
- 10040580 Antigrippante High-Tech, 120 g, bianco
- 10040654 Antigrippante High-Tech, 0,45 kg, bianco
- 10040757 Antigrippante High-Tech, 0,5 kg, bianco
- 10050420 Antigrippante High-Tech, 85 g, bianco
- 10054706 Antigrippante High-Tech, 0,4 kg, bianco
- 10055362 Antigrippante High-Tech, 1 kg, bianco
- 10056037 Antigrippante High-Tech, 1,8 kg, bianco
- 10056038 Antigrippante High-Tech, 5 kg, bianco
- 10056039 Antigrippante High-Tech, 10 kg, bianco
- 10056040 Antigrippante High-Tech, 20 kg, bianco

Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr