

## Pasta al Rame Spray



**Protezione, distaccante e lubrificante per parti molto sollecitate ad alte temperature.**

WEICON Pasta al Rame Spray è protezione, distaccante e lubrificante in un solo prodotto. È resistente ad alte temperature, alla corrosione, ha un'alta forza di adesione ed è esente da zolfo, piombo e nichel.

WEICON Pasta al Rame Spray si usa come lubrificante di montaggio per giunzioni filettate e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma un film lubrificante e distaccante su attrezzi d'innesto, boccole, viti e giunzioni filettate, spine e baionette di tutti i tipi e ne protegge le superfici da corrosione ed usura da attrito.

Si applica per la riduzione di vibrazioni su impianti freno, su guide, su pastiglie freni, su spine, sui poli di batteria di veicoli nonché su altre giunzioni elettriche. Inoltre su viti e dadi per ruote e boccole su martelli elettrici, pneumatici e idraulici.

### Technische Daten

Base	olio minerale	
Classificazione consistenza	DIN 51818	NLGI-Classe 1
Densità	1,1 g/cm <sup>3</sup>	
Esente da silicone.	si	
Test VKA carico di saldatura	DIN 51350	3.200 N/cm
Penetrazione cono	DIN ISO 2137	310 - 340 1-10 mm
Termostabilità	da -20 a 1.100	
Addensante	Addensante Sapone complesso Al	

### Reibwerte

Reibwerte Stahl-blank	
Coefficiente complessivo di frizione	0,13 (min. 0,11)
Valore di attrito filettatura	0,14 (min. 0,13)
Valore di attrito Testa	0,12 (min. 0,10)
Reibwert V4A	
Coefficiente complessivo di frizione	0,16 (min. 0,13)
Valore di attrito filettatura	0,16 (min. 0,12)
Valore di attrito Testa	0,16 (min. 0,13)
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt	
Coefficiente complessivo di frizione	0,10 (min. 0,09)
Valore di attrito filettatura	0,11 (min. 0,10)
Valore di attrito Testa	0,09 (min. 0,08)

### Pretrattamento delle superfici

Successivamente, pulire le superfici da lubrificare, in base al livello di sporco, con WEICON Detergente S. Le viti già utilizzate devono essere lavorate con la spazzola metallica e pulite con WEICON Detergente S. Per un funzionamento perfetto della spruzzatura, portare il prodotto a temperatura ambiente.

### Lavorazione

Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare in modo omogeneo da una distanza di ca. 15 cm. Nell'avvitare è importante applicare la pasta di montaggio fino al fondo della filettatura. Si ottiene così una buona azione di tenuta. Per non modificare le proprietà, la pasta di montaggio non deve essere mescolata con grassi o oli. La pasta di montaggio WEICON non sostituisce l'oliatura o l'ingrassamento.

### Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Disponibile nei seguenti formati

27200400 Pasta al Rame Spray, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione  
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr