

WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati



Viscosità alta | alta resistenza | difficilmente smontabile

Sigillante per tubi e raccordi filettati

Technische Daten

Colore	verde
Fluorescente	SI
Per giunzioni filettate fino a	M 80 R 3"
Viscosità	14.000 - 24.000 mPa·s
Potere riempitivo max.	0,30 mm
Coppia di primo distacco	40 - 50 Nm
Momento torcente residuo	40 - 50 Nm
Resistenza al taglio N/mm ² (DIN 54452)	15 - 25 N/mm ²
Pronto al trasporto	15 - 30 Min.
Durezza finale (100% della Resistenza)	3-6 ora
Termostabilità	-60 a +150

Approvazioni / Linee guida

Codice IMPA	450815
Codice ISSA	53.402.08

Colle e sigillanti anaerobici

Pretrattamento delle superfici

Pulire le superfici sigillate.

Lavorazione

WEICONLOCK viene applicato in modo uniforme direttamente dalla penna con la punta di dosaggio, evitando il contatto diretto tra punta di dosaggio e metallo. Per applicazioni di tenuta applicare sulla filettatura ad anello WEICONLOCK. Assemblare e serrare le parti. Non riversare il WEICONLOCK, che è già entrato in contatto con il metallo, nella bottiglia. Anche le particelle metalliche più piccole portano all'indurimento in bottiglia. Per la produzione in serie si raccomanda pertanto l'uso di dosatori.

Stoccaggio

Tempo di conservazione: minimo 24 mesi a temperatura ambiente (+20°C).

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Accessori

- 30700200 Attivatore F, 200 ml, verde
- 30955172 Beccucci dosatori, 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

- 30275150 WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati, 50 ml, verde
- 30275200 WEICONLOCK® AN 302-75 guarnizione per tubi e raccordi filettati, 200 ml, verde

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr