

WEICONLOCK® AN 302-60 frenafretilti



media viscosità | di alta resistenza | difficilmente smontabile

Frenafretilti per materiali passivi

Technische Daten

Colore	verde
Fluorescente	SI
Per giunzioni filettate fino a	M 20 R ¾"
Viscosità	700 - 1.000 nt mPa·s
Potere riempitivo max.	0,15 mm
Coppia di primo distacco	15 - 20 Nm
Momento torcente residuo	30 - 35 Nm
Resistenza al taglio N/mm² (DIN 54452)	25 - 35 N/mm²
Pronto al trasporto	a temperatura ambiente 5 - 10 Min.
Durezza finale (100% della Resistenza)	6-12 ora
Termostabilità	-60 a +200

Approvazioni / Linee guida

Hygiene_Institut	UBA KTW-BWGL
Codice ISSA	75.628.31/32/33

Colle e sigillanti anaerobici

Pretrattamento delle superfici

Per risultati ottimali, le parti da assemblare devono essere sgrassate e pulite, per esempio, con WEICON Detergente per Superfici (eventualmente irruvidite). L'uso di WEICONLOCK è possibile anche su superfici non pulite, come viti nelle condizioni in cui sono state fornite. In ogni caso vale quanto segue: più pulita è la superficie migliore sarà il risultato.

Lavorazione

Applicare WEICONLOCK in modo uniforme direttamente dal tubetto utilizzando la punta di dosaggio; evitare il contatto diretto tra la punta di dosaggio ed il metallo. Per le applicazioni di sigillatura, applicare WEICONLOCK ad anello sulla filettatura. Montare e serrare le parti. Non riversare WEICONLOCK nella contenitore originale se è già entrato in contatto con il metallo. Anche le più piccole particelle metalliche portano all'indurimento in bottiglia. Si raccomanda pertanto l'uso di dosatori per la produzione in serie.

Stoccaggio

WEICONLOCK si conserva nei contenitori originali sigillati per almeno 24 mesi a temperatura ambiente. Tenere lontano da fonti di calore e non esporre direttamente ai raggi solari. L'aria contenuta nel flacone o tubetto mantiene WEICONLOCK liquido.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Accessori

- 3070020 Attivatore F, 200 ml, verde
- 30955172 Beccucci dosatori, 1 pezzo

Disponibile nei seguenti formati

- 30260020 WEICONLOCK® AN 302-60 frenafretilti, 20 ml, verde
- 30260050 WEICONLOCK® AN 302-60 frenafretilti, 50 ml, verde
- 30260150 WEICONLOCK® AN 302-60 frenafretilti, 50 ml, verde
- 30260200 WEICONLOCK® AN 302-60 frenafretilti, 200 ml, verde

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr