

Easy-Mix RK-7100 colla strutturale a base di acrilato



Catalizzazione rapida | alta resistenza | resistente all'urto | con elasticità residua

WEICON Easy-Mix RK-7000 incolla tanti tipi di materiali come plastiche, metallo e ceramica anche fra di loro con un'alta resistenza alla trazione, al taglio e all'urto. È particolarmente adatto a incollaggi strutturali, ove sono necessarie aderenze altamente resistenti. L'adesivo è molto viscoso e per questo motivo è anche adatto per l'applicazione su superfici verticali.

RK-7100 è applicabile universalmente e trova utilizzo per es. nella tecnologia delle plastiche, nella lavorazione di metalli, nella costruzione di veicoli e carrozzerie, nella produzione di macchinari, nell'elettrotecnica, nella lavorazione del legno o nella costruzione di espositori e stand fieristici.

Caratteristiche

Consistenza viscoso

Lavorazione

Processo di lavorazione	Easy-Mix
Temperatura di lavorazione	+10°C a +40°C
Temperatura di catalizzazione	> +16 °C
Rapporto di mescolazione per peso	1:1
Viscosità della miscela	40.000-60.000 mPa·s
Densità della miscela	0,98-1,02 g/cm ³
Potere riempitivo max.	5 mm

Catalizzazione

Tempo d'impiego	a 20 °C	5 Min.
Pronto al trasporto	(35% della Resistenza)	25 Min.
Caricabile meccanicamente dopo	(50% della Resistenza)	60 Min.
Durezza finale	(100% della Resistenza)	12 ore

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione	DIN EN ISO 527-2	24 N/mm ²
Allungamento alla rottura (trazione)	DIN EN ISO 527-2	28 %
Modulo E (Trazione)	DIN EN ISO 527-2	1200 - 1700 MPa
Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465		
Acciaio 1.0338 sabbiato		23 N/mm ²
Acciaio inox V2A sabbiato		22 N/mm ²
alluminio sabbiato		20 N/mm ²
PVC rigido irruvidito		12 N/mm ²
fibra di carbonio		22 N/mm ²
ABS		7 N/mm ²
PC (polycarbonato)		12 N/mm ²
VTR		21 N/mm ²
PMMA		9 N/mm ²
Poliammide 6.6		1 N/mm ²

Valore termico caratteristico

Termostabilità		-55°C a +125°C
Tg dopo catalizzazione a temperatura ambiente (DSC)		-40,3 °C
Diffusività termica		0,125 mm ² /s
Capacità di conduzione termica	DIN EN ISO 22007-4	0,22 W/m·K
Capacità termica	DIN EN ISO 22007-4	1,517 J/(g·K)

Valore elettrico caratteristico

Resistenza di contatto	DIN EN 62631-3-1	6,26 · 10 ⁻¹⁰ Ω·m
Rigidità dielettrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	24 / 30 (*6150) kV/mm

Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate (per es. pulire e sgrassare con detergente per superfici). Resistenze più forti si ottengono tramite ulteriore trattamento delle superfici come per es. sabbiatura o levigatura. Alcune plastiche a bassa energia superficiale, in particolare PTFE e poliolefine, sono incollabili solamente dopo uno speciale trattamento delle superfici, per es. fluorizzazione, plasma a bassa pressione, corona, trattamento a fiamma, ecc.

Lavorazione

RK-7100 può essere lavorato direttamente dalle cartucce gemelle utilizzando il mixer statico in dotazione. Gettare via i primi 5 cm erogati. La colla deve essere applicata solo su un lato delle parti da incollare. Il tempo aperto indicato si riferisce a una preparazione di materiale di ca. 10 ml a temperatura ambiente. Con quantità più ampie segue una catalizzazione più veloce. Temperature più alte riducono il tempo aperto e di catalizzazione. (Regola generale: ogni aumento di +10°C sopra la temperatura ambiente accorcia della metà il tempo aperto e di catalizzazione). Temperature sotto i +16°C allungano notevolmente il tempo aperto e di catalizzazione. Da ca. +5°C in giù non si manifesta più alcuna reazione.

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Easy-Mix RK-7100 colla strutturale a base di acrilato

Stoccaggio

In confezioni chiuse e condizioni normali (+23°C e il 50 % umidità relativa) il tempo di conservazione è di 12 mesi.

Volume di consegna

colla | Ugello miscelatore Quadro

Accessori

10653050 Easy-Mix Dosatore manuale D50, 1 pezzo
 10650001 Ugello miscelatore Quadro A, 1 pezzo
 10650002 Ugello miscelatore Helix A, 1 pezzo
 12955175 Beccuccio dosatore, 1 pezzo

Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Disponibile nei seguenti formati

10566050 Easy-Mix RK-7100 colla strutturale a base di acrilato, 50 ml, bianco crema, lattiginoso
 10566150 Easy-Mix RK-7100 colla strutturale a base di acrilato, 50 ml, nero

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters) Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de

WEICON Romania SRL
 Romania
 Tel. +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 Phone (+65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 0 914 34
 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
 Italy
 phone +39 (0) 010 2924 871
 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr